

## Farba matowa zabezpieczająca w roztworze wodnym Poplamione ściany i sufity, drewno taniczne

PHASE AQUEUSE



### PRZEZNACZENIE

Matowa farba zabezpieczająca przeznaczona do starannych prac wykończeniowych i na powierzchniach ściennych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Wygląd głęboko matowy. Ze względu na nieprzeźroczystość i dobre właściwości zabezpieczające przed poplamieniem, CAP VERT może być stosowany do renowacji podłóg w celu otrzymania wykończenia wysokiej jakości albo jako spodnia warstwa zabezpieczająca poplamione podłogi, przed wykończeniem farbą wodną lub glicerynową.

Produkt posiada francuską normę jakości *NF Environnement*, jest skuteczny i ekologiczny. CAP VERT stanowi doskonałe rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnymi farbami rozpuszczalnikowymi, zwłaszcza w miejscu pracy, albo tam gdzie występuje konieczność szybkiego przywrócenia do użytku, wykazuje działanie HQE (Wysoka Jakość Środowiskowa), wnętrza prywatne lub publiczne i ogólnie we wszystkich sektorach działalności z uwzględnieniem wrażliwości na rozpuszczalniki i/lub na wysokie wymagania higieny: placówki zdrowia, pomieszczenia szkolne.

### PODŁOŻE

\* Zwykle podłoga budynku odpowiednio przygotowane

\* Stare przylegające farby w dobrym stanie

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- \* Wygląd matowy, jednolity bez poprawiania
- \* Trwała biel, szeroka gama kolorystyczna
- \* Dobra odporność na nabłyszczanie, zmywalna
- \* Izolacja drewna tanicznego albo innych egzotycznych
- \* Dobre właściwości zabezpieczające przed poplamieniem (sadza, zmoczenie, zabrudzenia, pozostałości kleju...)
- \* Doskonała przyczepność do starych pomalowanych podłóg
- \* Produkt bez zapachu rozpuszczalnika, idealny do wszystkich prac w pomieszczeniach mieszkalnych

- \* Farba przeciwrdzewna (główki gwoździ, kłamy), grzybobójcza
- \* Skrócone przygotowanie podłogi
- \* 2 warstwy w ciągu dnia, minimalne unieruchomienie działalności w pomieszczeniach
- \* Dostosowany do dużych powierzchni (airless lub wałek, odpowiednio dostosowany czas na położenie ponownej warstwy)
- \* Łatwy w użyciu (produkt dobrze się rozciąga i rozkłada na powierzchni, nie powoduje zacieków)
- \* Produkt w roztworze wodnym: wygoda i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba oleista
Połysk	BS 60° < 2
Sucha substancja	64 ± 2%
Gęstość	1,42 ± 0,05
Temperatura zapłonu	Brak
Zawartość COV	20 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/l
Schnięcie	Suchy: 30 minut
(20°C, 65% HR)	Ponowne nakładanie: po 3 godzinach (24 godziny, aby otrzymać maksymalną właściwość zabezpieczającą)
	<i>Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć</i>
Średnia wydajność	10 do 12 m <sup>2</sup> /L na warstwę, w zależności od właściwości i stanu powierzchni
Klasyfikacja	<b>NF T36-005</b> : Rodzina I klasa 7b 2 <b>NF Env</b> : Zgodny z wymaganiami marki biały i w kolorach <b>EN 13300</b> : Krycie 2 warstwy na 9m <sup>2</sup> /l na warstwę: klasa 1 (raport kontrastu > 99,5) <b>A+</b> : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA)
Opakowania	4L - 16L

**ZASTOSOWANIE**

**Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU**

**Przygotowanie powierzchni**

**Podłoże powinno być zdrowe, suche i spójne przed nałożeniem produktu.**

- \* Odkurzenie, wygładzenie w razie konieczności. Usunięcie części tłuszczących się, słabo przylegających
- \* Pokrywanie i wypełnianie podłoża stosownie dożądanego wykończenia
- \* Stare farby malarskie: zwykłe odkurzenie wystarczy w większości wypadków
- \* Ługowanie wodą amoniakalną wraz z płukaniem może być konieczne na tłustych lub bardzo zabrudzonych powierzchniach lub w celu usunięcia starych farb wapiennych i tym podobnych
- \* Części metalowe (odtłuszczone, odrzewione) bezpośrednie nakładanie PRIMAIRE PAH

**Nakładanie produktu**

- \* 2 warstwy, aby dobrze zabezpieczyć podłoża łatwe w zabrudzeniu i drewna tamiczne
- Pierwsza warstwa nie zakrywa całkowicie plam na podłożu. Zostaną one utwierdzone, co pozwoli otrzymać doskonały rezultat po nałożeniu drugiej warstwy.
- \* 1 warstwa przy nałożeniu gruntu zabezpieczającego, przed wykończeniem farbą wodną lub glicerynową (pokrycie po 24 h minimum)

**Narzędzia**

Wałek wchłaniający, pędzel, pistolet  
Nie stosować wełnianych wałków i jedwabnych pędzli, źle przystosowanych do produktów wodnych. Używać jednak wałka syntetycznego typu poliester gładki (ułatwia rozprowadzenie) lub poliamid teksturalny 8 - 14 mm (pozwala na lepsze pokrycie, wygląd o zacieśnionej ziarnistości)

Jak każdy produkt w roztworze wodnym, należy go nałożyć i rozciągnąć na podłożu ruchami krzyżującymi i wygładzić zawsze w tym samym kierunku (do źródła światła dla sufitu)

**Rozcieńczanie**

Produkt gotowy do użycia. Aż do 5 % wody dla 1 warstwy na podłożu porowatym lub przy nakładaniu mechanicznym. Zbyt duże rozcieńczenie może ograniczać działanie zabezpieczające na poplamionych podłożach.

**Mycie narzędzi**

Wodą, bezpośrednio po użyciu

**Warunki nakładania**

- \* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (ostrożnie jeśli temperatura > 35°C)
- \* Wilgotność względna poniżej 80%

**PRZECHOWYWANIE**

- \* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
- \* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

**BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

Zapoznać się z :

- \* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu
- \* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



**TOKATO** SP. Z O.O.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444