



Nr 2247
01/2013

DECAP'FAÇADES

Chemiczny środek czyszczący w żelu

Usuwanie graffiti



PRZEZNACZENIE

DECAP'FAÇADES został opracowany jako specjalny środek czyszczący w żelu, którego zadaniem jest wytrawianie starych powłok z elewacji.

Jego tiksotropowy skład umożliwia dobrą przyczepność na powierzchniach pionowych, a tym samym przedłużenie czasu działania produktu i ulepszenie jego skuteczności, zwłaszcza w przypadku powłok szczególnie grubych lub bardzo posiatkowanych.

Wysokie stężenie substancji aktywnych znacznie ułatwia wytrawianie powłok i umożliwia dokładne usunięcie pozostałości poprzez splukanie zimną wodą.

Jednocześnie, DECAP'FAÇADES może być stosowany:

* Jako środek wytrawiający w pracach naziemnych typu uszczelnienie żywiczne, resztki kleju neopren czy klejonego pluszu

* Przy usuwaniu graffiti.

PODŁOŻA

Wszystkie tradycyjne podłoża konstrukcyjne pokryte farbą, lakierem, lazurą lub tynkiem akrylowym.

* Nie używać na systemach izolujących, takich jak cienki tynk mineralny

* Nie nadaje się do farb mineralnych

Zalecana wcześniejsza próba agresywności na podłożach delikatnych i wrażliwych na działanie rozpuszczalników (materiały plastikowe, bitumiczne, łącza gumowe, usuwanie graffiti z malowanych powierzchni)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * Wysokie stężenie substancji aktywnych
- * Doskonała zdolność wnikania w powłoki
- * Brak produktów pochodnych mogących spowodować plamienie wykończenia malarskiego
- * Możliwość usuwania zimną wodą pod ciśnieniem

* Nie zawiera sodu kaustycznego, potasu, amoniaku, kwasu

* Nie niszczy metali, lekkich stopów oraz popularnych materiałów budowlanych

* Produkt w postaci żelu: nie powoduje zacieków ani odprysków

* Odcień zielonkawy pozwala kontrolować równomierne rozprowadzanie środka

*Niepalny

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Półpłynny, zielonkawy żel, na bazie rozpuszczalników chlorowanych / organicznych oraz środków przyspieszających wytrawianie
Gęstość	1,19± 0,05
Temperatura zapłonu	Powyżej 55°C (niepalny)
Średnia wydajność	1 do 4 m ² /L w zależności od rodzaju oraz grubości usuwanej powłoki 4 do 8 m ² /L - usuwanie graffiti
Klasyfikacja	NF T36-005 : produkt niesklasyfikowany
Opakowania	3L; 20L Pojemnik otwierać ostrożnie! Założyć ubranie ochronne oraz odpowiednie rękawice robocze i okulary; Używać wyłącznie na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dobrej wentylacji

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Chronicь powierzchnie sąsiadujące, mogące ulec zniszczeniu podczas nakładania produktu lub splukiwania: rośliny, trawniki, plastikowe futryny

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia

Narzędzia

Pędzel do kleju, wałek

Sposób postępowania

- * Nakładać obficie szerokim pędzlem lub wałkiem. Nie rozcierać.
- * Pozostawić od 15 do 30 min w zależności od ilości warstw do usunięcia. Produkt nie powinien wyschnąć.
- * Rozpuszczoną powłokę usuwać zeskrobując nożem, szpachlą murarską, dokończyć, jeśli to konieczne metalowym, miękkim pędzlem lub żelazną szczotką.
- * Oczyszczoną powierzchnię splukać obficie ciepłą wodą pod niewielkim ciśnieniem (około 600C, 60 barów) - elewacje, lub środkiem WHITE SPIRIT - stolarka.
- * Przed położeniem nowej powłoki pozostawić do wyschnięcia.
- * Jeśli to konieczne, czynności powtórzyć (na przykład w przypadku pracy w trudnych warunkach (upał, silny wiatr) lub w przypadku szczególnie grubych powłok.

Mycie narzędzi

Wodą lub środkiem WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu

Usuwanie graffiti

Eliminacja graffiti jest tym łatwiejsza, im szybciej się ją przeprowadzi.
Nakładać obficie szerokim pędzlem lub wałkiem (grubość warstwy 1 – 2 mm). Pozostawić aż do całkowitego rozpuszczenia. W celu dokładnego usunięcia graffiti, należy wspomóc działanie produktu, przecierając powierzchnię środkiem ściernym lub nylonowym pędzlem. Splukać gąbką, wodą bieżącą lub pod niewielkim ciśnieniem, zależnie od możliwości. Jeśli to konieczne, czynności powtórzyć przedłużając czas działania produktu.

Zalecenia

- * W temperaturze otoczenia oraz podłoża między 5°C a 35°C
- * Przy suchej pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- * Optymalna skuteczność działania przy temperaturze 20°C
- * Usuwać stare powłoki elewacyjne z góry do dołu ściany, tak aby uniknąć spływania brudnej wody z płukania po oczyszczonej i opłukanej powierzchni.
- * Powierzchnie schłapane nie wymagają wytrawiania, wystarczy je splukać wodą
- * Może uszkadzać niektóre tkaniny z materiałów sztucznych.

PRZECHOWYWANIE

- * 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
- * Przechowywać w chłodnym i przewiewnym miejscu

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Zapoznać się z :
- * Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu
 - * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów,
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886
REGON 691564444