



Nr 2393
01/2013

ÉQUATION GRANITÉ
(dawniej ZOLQUARTZ)

Powłoka fasadowa, pół gęsta na bazie kopolimerów akrylowych w roztworze wodnym.



PRZEZNACZENIE

Ochrona i dekoracja fasad w pracach nowych i konserwacyjnych. Powłoka fasadowa klasy D3.

Efekt powierzchni matowej, granitowej, drobnoziarnistej.



PODŁOŻE

* Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane

* Stare powłoki fasadowe w dobrym stanie



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Doskonała przyczepność do każdego rodzaju podłoża

* Trwałość barw i odporność na zabrudzenia

* Nie zmydla się na podłożu alkalicznym

* Ochrona podłoży porowatych lub z drobnymi pęknięciami włosowatymi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

* Sposób nakładania: ręczne lub mechaniczne

* Odporność na rozwój mikroorganizmów

* Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska



* Dobra przepuszczalność pary wodnej

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Pół gęsta, oleista masa
Sucha substancja	wagowo: $69 \pm 2\%$ objętościowo: $53 \pm 2\%$
Gęstość	$1,54 \pm 0,05$
Temperatura zapłonu	Brak
Zawartość VOC	max. 25 g/L Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/c): 40g/L
Schnięcie	Suchy: 3 godziny Ponowne nakładanie: 12 godzin <i>Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć</i>
Średnia wydajność	Okolo $5,2 \text{ m}^2/\text{L}$ na jedną warstwę na podłożu płaskim ($300 \text{ g}/\text{m}^2$ / warstwa) W zależności od rodzaju i stanu podłoża
Klasyfikacja	NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 2 ZP T34-722: Klasa D3 EN 1062-1: E4 V1 W3 A1
Kolory	System Zolpachrom 3 (biały / baza PA i baza ME) Kolory ciemne posiadające współczynnik absorpcji promieni słonecznych $R > 7$ są odradzane na elewacje bardzo nasłonecznione
Opakowania	16 L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

W niektórych przypadkach podłoże może wymagać szrotkowania, szlifowania, skrobienia, dekapowania, mycia pod ciśnieniem w celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się. Rozwiązywanie problemów:

* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS

* Usunięcie niedoróbek, szpachlowanie, warstwa podkładowa: ARMATERM COLLE lub COLLE POUFRE

* Ochrona widocznych części metalowych (odtłuszczone, odrdzewione) odpowiedni podkład PRIMAIRE PAH lub UNIVERSEL

* Na betonie dobrze utrzymanym, na zdrowych tynkach hydraulicznych, na starych dobrze przylegających powłokach malarskich: nakładanie bezpośrednie

* Podłoża porowate lub powierzchniowo sproszkowane: gruntowanie ZOLPAFIX 100 lub SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ

Nakładanie produktu

* 2 równomierne warstwy nakładać ruchami krzyżującymi, przestrzegając zalecanych ilości farby na jedną warstwę

UWAGA: Drugą warstwę ÉQUATION GRANITÉ można zastąpić ÉQUATION LISSE VELOURS o równym uziarnieniu, w rezultacie otrzymujemy wykończenie zmywalne

Narzędzia

Wałek z długim włosiem, szczotka, pistolet typu Europro AC-65-G (dysza 6mm)

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia

Do 5% wody na podkładzie

Mycie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu

Warunki malowania

* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (ostrożnie jeśli $T > 35^{\circ}\text{C}$)

* Przy suchej pogodzie, z dala od silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych

* Nie nakładać na podłoże stale wilgotne: podmurówki, spodnia część balkonów- do tych powierzchni zalecana jest gama Silextra

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444