



Nr 2248
01/2013

ÉQUATION LISSE VELOURS (dawniej COFATEX)

Powłoka fasadowa, pół gęsta na bazie kopolimerów akrylowych w roztworze wodnym.



PRZEZNACZENIE

Ochrona i dekoracja fasad w pracach nowych i konserwacyjnych. Efekt powierzchni aksamitnej, elastycznej, samo zmywalnej.

Szczególnie zalecany do obróbki powierzchni rzeźbionych (zdobień tyrolskich lub starych RPE) tynków typu: kaszka, kornik, itp. Powłoka fasadowa klasy D3.

PODŁOŻE

* Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane

* Stare powłoki fasadowe w dobrym stanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Bardzo dobre krycie
* Ochrona podłoży porowatych lub z drobnymi pęknięciami włosowatymi
* Ochrona przed promieniowaniem UV, zabrudzeniami oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi

* Doskonała odporność na rozwój mikroorganizmów
* Dobra przepuszczalność pary wodnej
* Nakładanie ręczne lub mechaniczne
* Trwałość barw
* Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Oleista masa
Sucha substancja	wagowo: 72 ± 2%
	objętościowo: 54 ± 2%
Gęstość	1,57 ± 0,05
Temperatura zapłonu	Brak
Zawartość VOC	20 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/c): 40 g/l.
Schnięcie (20°C, 65% HR)	Suchy: 3 godziny
	Druga warstwa: po 12 godzinach <i>Schnięcie jest opóźnione przez zimno i wilgoć.</i>
Średnia wydajność	Okolo 5m ² /l na jedną warstwę na płaskim podłożu (300 g/m ² /warstwa), w zależności od rodzaju i stanu podłoża.
Klasyfikacja	NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 2
	XP T34-722: Klasa D3
	EN 1062-1: E4 V2 W3 A1
Kolory	System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA i baza ME)
	Kolory ciemne posiadające współczynnik absorpcji promieni słonecznych R>7, są odradzane na elewacjach bardzo nasłonecznionych
Opakowania	4L; 16L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być zdrowe, czyste, suche i spójne przed zastosowaniem.

W niektórych przypadkach podłoże może wymagać szrotkowania, szlifowania, skrobienia, dekapowania, mycia pod ciśnieniem w celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, części łuszczących się, kruszących się, sproszkowanych. Rozwiązywanie problemów:

* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS

* Usunięcie niedoróbek, szpachlowanie, warstwa podkładowa: ARMATERM COLLE lub COLLE POUFRE

* Części metalowe (odtłuszczone, odrzewione): odpowiedni podkład (PRIMAIRE PAH lub UNIVERSEL)

Nakładanie produktu

* Na podłożach zdrowych, surowych lub pokrytych starymi powłokami malarskimi w dobrym stanie: nakładanie w systemie ÉQUATION GRANITÉ + ÉQUATION LISSE VELOURS

* Na podłożach porowatych lub powierzchniowo sproszkowanych: nakładanie w systemie ZOLPAFIX 100 + 2 warstwy ÉQUATION LISSE VELOURS

* Przy odnawianiu powierzchni rzeźbionych (zdobień tyrolskich, RPE): tynki, kaszka, kornik; nakładanie bezpośrednio 2 warstwy ÉQUATION LISSE VELOURS

Narzędzia

Wałek z długim włosiem, pędzel, pistolet do mas lub pistolet bezpowietrzny

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. Przy nakładaniu pierwszej warstwy, rozcieńczyć wodą do 5% w zależności od rodzaju i porowatości podłoża.

Mycie narzędzi - wodą, bezpośrednio po użyciu

Warunki nakładania

* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (ostrożnie jeśli $T > 35^{\circ}\text{C}$)

* Przy suchej pogodzie, chroniąc przed silnym wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

* Nie nakładać na podłoże stale wilgotne: podmurówki, spodnia część balkonów- do takich powierzchni zalecana jest gama Silextra

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886
REGON 691564444