



Nr 2460  
01/2013

**ERMOCRYL PRIM**

**Farba gruntująca-podkładowa  
Matująca, wodna**



### PRZEZNACZENIE

Farba podkładowa, gruntująca, ułatwiająca przyczepność, matująca. Produkt wodny.



### PODŁOŻE

\* Kłaść na podłożu zdrowym, nowym lub pokrytym starą przylegającą farbą w dobrym stanie: cement, gips i jego pochodne, drewno i jego pochodne, itd..



### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

\* Wysoki stopień białości  
\* Szybkie wysychanie, nikły zapach  
\* Możliwość położenia drugiej warstwy tego samego dnia  
\* Możliwe wykończenie: farba, tapeta, pokrycie ścienne



### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba pół-gęsta
Aspekt suchy	Matowy
Sucha substancja	67 ± 2%
Gęstość	1,65 ± 0,05
Zawartość COV	10 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/g): 30 g/l
Schnięcie	Suchy: 30 minut
(20°C, 65% HR)	Ponowne nakładanie: po 2 godzinach
Średnia wydajność	7 do 8 m <sup>2</sup> /kg na warstwę, na podłożu gładkim w zależności od właściwości i stanu powierzchni
Klasyfikacja	<b>NF T36-005</b> : Rodzina I klasa 7b 2 <b>A+</b> : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	Białe i kolory pastelowe z barwnikami uniwersalnymi (maksymalnie 3%)
Opakowania	5kg - 20 kg

## ZASTOSOWANIE

**Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU**

### Przygotowanie powierzchni

**Podłoża powinny być suche, czyste, zdrowe i spójne przed zastosowaniem.**

Zabrudzenia oraz części słabo przylegające i łuszczące się należy usunąć poprzez szciotkowanie, zdrapywanie lub mycie

Podłoża metalowe, pozbawione rdzy, należy wcześniej zagruntować środkiem zabezpieczającym przed rdzewieniem

### Nakładanie produktu

1 regularna warstwa

### Narzędzia

Walek niekapek, pędzel, pistolet

### Rozcieńczenie

Produkt gotowy do użycia. Aż do 5 % wody na podłożach porowatych lub przy nakładaniu mechanicznym

### Mycie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu

## PRZECHOWYWANIE

\* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

\* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

\* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

\* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie:  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

**UWAGA:** Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444