



HAYELAK SATINE

Wielowarstwowa farba lakowa alkidowa Delikatność i gładka powłoka, twardość powierzchni, łatwa konserwacja Wygląd błyszczący i jedwabisty

PRZEZNACZENIE Zabezpieczenie i wysokiej klasy dekoracja elementów drewnianych i metalowych, przy pracach nowych i remontowych.
Hayelak Satine jest zalecany do każdego rodzaju dekoracji budynku, dla uzyskania wysokiej jakości wykończenia.

PODŁOŻA Drewno i pochodne drewna w dobrym stanie.
Elementy metalowe.
Surowe podłoża lub stare powłoki malarskie w dobrym stanie.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Wysoki poziom dekoracji, wyjątkowa delikatność
- * Solidna i estetyczna warstwa, łatwo zmywalna.
- * Dobra odporność na promieniowanie nadfioletowe i czynniki atmosferyczne
- * Duża stabilność kolorów
- * Łatwa w nakładaniu, nie powoduje zacieków, nikły zapach

DANE IDENTYFIKACYJNE Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd Połysk Ciecz tiksotropowa
BS 60° : 30-33

Zawartość suchego ekstraktu Aspekt finalny produktu po 10 godzinach.
* wagowo: 76 +/- 2%
* objętościowo: 62 +/- 2%

Gęstość 1,30 +/- 0,05.

Wskaźnik COV 300 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/d): 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)

Temperatura zapłonu >38°

Czas wysychania Warstwa sucha 6 godz. Warstwa bez pyłu: 2 godz.
Druga warstwa: po 24 godzinach.
Wilgoć oraz niekorzystne warunki pogodowe wydłużają czas schnięcia.

Średnia wydajność 14 do 16 m²/l na jedną warstwę, zależności od rodzaju oraz stanu podłoża.

Klasyfikacja AFNOR NF Y36-005 Rodzina I, klasa 4a

SPOSÓB UŻYCIA Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym oraz odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.
W każdym wypadku należy zwrócić uwagę na usunięcie wszystkich śladów zabrudzeń, jak również kruchych, syjących się i łuszczących się części.
Nakładanie emalii wiąże się z zagruntowaniem i wypełnieniem podłoża, zacieraniem między warstwami.
* Części drewniane i pochodne: ścieranie papierem ściernym lub lekkie szlifowanie, jeśli konieczne.
* Elementy metalowe (odtłuszczone, odrdzewione): bezpośrednia aplikacja lub dostosowany podkład.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

* Stare farby dobrze przylegające do tych podłoży: bezpośrednia aplikacja po zmatowieniu powierzchni. W przeciwnym razie skrobanie lub przywrócenie do stanu surowego poprzez szlifowanie, trawienie.

NAKLADANIE PRODUKTU
Sposób postępowania

2 do 3 warstw w zależności od kolorów i rodzaju prac (nowe/ renowacyjne).

Narzędzia
Rozcieńczanie

Pędzel lub wałek do emalii lub gąbkowy, pistolet, airless (dysza 13 do 15%)
Produkt gotowy do użytku

Mycie narzędzi

White spirit

KOLORY

System ZOLPACHROM 2 (biały i wszystkie bazy).

OPAKOWANIE

1 L, 4 L, 12 L.

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym
Przechowywać w chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu.

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Produkt niepalny.
Używać wyłącznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
Nie wylewać resztek do kanalizacji.
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **2346**

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: grudzień 2010

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO^{sp. z o.o.}

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444