



PRZEZNACZENIE

Farba podkładowa izolująca, penetrująca i regulująca absorpcję podłoży nie alkalicznych o zróżnicowanej chłonności.

Bogata w dwutlenek tytanu MAOPRIMER wykazuje znakomitą nieprzeźroczystość oraz posiada dobrą zdolność izolacji podłoży i ogranicza ryzyko zmatowień połysku zwłaszcza w wykończeniach tynkowych.

MAOPRIMER jest szczególnie dostosowany do wykończeń lakierowych, wzmacniających lub dekoracyjnych, w roztworze wodnym lub rozpuszczalnikowym.

PODŁOŻA

- * Gips i pochodne
- * Drewno i pochodne, metale (wewnątrz)
- * Zaprawy klejące lub powłokowe typu CILD
- * Stare podłoża malarskie w dobrym stanie

UWAGA: Nie używać na nowych konstrukcjach murowanych i podłożach alkalicznych o $\text{pH} > 9$. W użyciu zewnętrznym, pokrycie warstwą wykończeniową musi zostać wykonane szybko.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * Reguluje różnice absorpcyjne
- * Bardzo łatwy w użyciu
- * Eliminuje cieniowanie wykończeń i zwiększa ich wydajność
- * Zwiększona wydajność
- * Bardzo dobrze izoluje podłoża pokryte plamami

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba oleista
Sucha masa	wagowo: $72 \pm 2\%$
	objętościowo: $55 \pm 2\%$
Gęstość	$1,38 \pm 0,05$
Temperatura zapłonu	$>38^\circ\text{C}$
Zawartość VOC	Max. 350 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/g) : 350 g/L
Czas wysychania (20°C , 65% HR)	Kolejna warstwa: 24h <i>Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie suchej i wilgotnej.</i>
Średnia wydajność	11 do 14 m^2/L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni
Klasyfikacja	NF T36-005 : Rodzina I klasa 4a A: Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	Biały. Może być barwiony poprzez dodanie kolorantów uniwersalnych, nie przekraczając 3%.
Opakowania	1L; 4L; 16L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem.

- * Podłoża surowe: zacieranie, szczotkowanie, odkurzanie dokładne
- * Podłoża malowane: usuwanie fragmentów nie przylegających przez szczotkowanie, szlifowanie, skrobanie, dekapowanie...
- * Odtłuszczenie rozpuszczalnikiem lub mycie alkaliczne, dokładne wycieranie, suszenie

Nakładanie produktu

Ilość warstw : Jedna warstwa regularna. Przy użyciu zewnętrznym, pokrywanie produktem wykończeniowym musi być szybkie.

Narzędzia

Walek niekapek, pędzel, pistolet

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia.

Mycie narzędzi

White Spirit, natychmiast po użyciu

Zalecenia

- * Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożność przy T> 35°C) *
- Wilgotność względna poniżej 80 % * Przy suchej pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

PRZECHOWYWANIE

- * 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
- * Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Zapoznać się z :
- * Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu
 - * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów,
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886
REGON 691564444