



Zew
Wew

PRIMAIRE SG

Podkład akrylowy w fazie wodnej Przygotowanie powierzchni pod nakładanie produktów antygraffiti Wygląd aksamitny przezroczysty

ZASTOSOWANIE	<ul style="list-style-type: none">* Pozwala ujednoczyć podłoże materiałów porowatych przed nałożeniem warstwy ochronnej produktów VERNIS SGS lub SGA.Sprawia, że po zastosowaniu produktów antygraffiti, podłoże nie zmienia naturalnego surowego wyglądu na ciemniejszy „zmoczony”.* Izolujący podłoża malowane podkład pod produktem ochronnym przed graffiti VERNIS SGS.Pozwala uniknąć ewentualnych przebarwień w istniejącym pokryciu.
PODŁOŻA	<ul style="list-style-type: none">* Beton i tynki mineralne* Kamień, cegła, ceramika, kamionka* Farby i pokrycia w dobrym stanie
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none">* Zachowuje wygląd podłoży niemalowanych* Izoluje malowane podłoża wrażliwe na działanie rozpuszczalników* Optymalizuje ochronę antygraffiti* Produkt w fazie wodnej: praktycznie bezwonny, komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska
DANE INDENTYFIKACYJNE Wygląd	Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi. Ciecz mleczna
Lepkość	10 +/- 5 PO
Zawartość suchego ekstraktu	29 +/- 2% (wagowo), 28 +/- 2% (objętościowo)
Gęstość	0,99 +/- 0,05
Temperatura zapłonu	> 55°C (niepalny)
Czas wysychania	Sucha: po 30 min. Kolejne warstwy: po ok. 2 godzinach – VERNIS SGA po 24 godzinach - VERNIS SGS <i>Czas wysychania wydłuża się przy zimnej i wilgotnej pogodzie.</i>
Średnia wydajność	6– 8 m ² /L na warstwę, w zależności od rodzaju i stanu podłoża.
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Rodzina I, Klasa 7b2
SPOSÓB UŻYCIA	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Podłoże powinno być suche, równe, zwarte i czyste przed zastosowaniem. Może być wilgotne, ale przetarte (wygląd matowy). Sposób usuwania wszelkich zabrudzeń, soli, nalotów i osadów powinien być dostosowany do rodzaju podłoża W zależności od przypadku: <ul style="list-style-type: none">* Czyszczenie, szczotkowanie, mycie pod wysokim ciśnieniem, suszenie (środkiem typu NETTOYANT MULTIUSAGE, jeśli to konieczne), itp.* Usunięcie mikroorganizmów za pomocą FONGIMOUSSE PLUS.* Usunięcie graffiti poprzez mycie wodą pod wysokim ciśnieniem, czyszczenie chemiczne (rozpuszczalnikiem) i ujednoczenie wyglądu PEINTURE SG.
Uwaga	
NAKŁADANIE SYSTEMU Liczba warstw	Jedna warstwa regularna nakładana regularnie.
Narzędzia	Średni wałek, szeroki pędzel, pistolet.
Rozcieńczenie	Produkt gotowy do użytku. Do 5 % wodą, jeśli to konieczne.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

Czyszczenie sprzętu Wstrząsnąć przed użyciem.
ZALECENIA
Warunki nakładania WODA, natychmiast po użyciu.
W temperaturze otoczenia oraz podłoża powyżej 5°C (UWAGA jeśli T > 35°C)
Wilgotność względna < 80 %.
Podłoże suche i nie kondensujące
Z dala od gwałtownego wiatru i bezpośredniego promieniowania UV.

KOLOR Biały opalizujący; po wyschnięciu bezbarwny.

OPAKOWANIE 4 L – 16 L

PRZECHOWYWANIE 24 miesiące w opakowaniu zamkniętym.
Przechowywać chroniąc przed mrozem i przed temperaturami powyżej 35°C.

**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA
PRACY** Produkt wodny.
Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej.
Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.

Karta Techniczna nr **2284**
Data wydania: czerwiec 2003
Data zmian: grudzień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO^{sp. z o.o.}

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444