

**Farba do gruntowania, wodoszczelna, na bazie mieszaniny żywic akrylowo-siloksanowych rozpuszczonych w rozcieńczalniku.
Wygląd matowy, drobnoziarnisty**



PRZEZNACZENIE

Farba do gruntowania, warstwa wodoszczelna, ustalająca i regulująca wchłanianie przy trudnych powierzchniach. Do powierzchni niejednorodnych i porowatych. Posiadająca zwiększoną strukturę mikroprzepuszczalną oraz doskonałą zdolność stabilizowania podłoża, SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ pozwala na uzyskanie optymalnego wiązania z podłożem, zachowując przy tym

podstawowe właściwości wykończeń siloksanowych (przepuszczalność pary wodnej, nieprzepuszczalność wody). Szczególnie przystosowana do wykończeń siloksanowych typu SILEXTRA TALOCHE lub RIBBE. Posiada również doskonałą zdolność mieszania się z uporządkowanym zespołem tradycyjnych wykończeń.

PODŁOŻE

* Podłoża spójne porowate lub zerodowane: beton, tynk wapienny, cementowy, gipsowy paryski, cegła, kamień wapienny i inne

lekkich (drewno i pochodne, włókno cementowe, połączenie drewno cement lub drewno polimer,...)

* Stare powłoki malarskie, farby mineralne

* Płyty konstrukcyjne dostosowane do budowl

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Doskonała zdolność stabilizacji trudnych podłoży

* Ziarnistość podkładu zwiększa przyczepność plastycznych powłok wykończeniowych

* Wysoce kryjąca i posiadająca szeroką gamę odcieni, umożliwiając zaoszczędzenie jednej warstwy

* Przepuszczalność pary wodnej

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba pół gęsta
Sucha substancja	wagowo: 72 ± 2% objętościowo: 50 ± 2%
Gęstość	1,47 ± 0,05
Temperatura zapłonu	> 38°C
Zawartość COV	Max. 435 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/h): 750 g/L
Schnięcie	Suchy: po 2h
(20°C, 65% HR)	Druga warstwa: po 24h <i>Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.</i>
Średnia wydajność	Okolo 6m ² /L na gładkim podłożu (250 g/m ²) W zależności od właściwości i stanu powierzchni.
Klasyfikacja	NF T36-005: Rodzina I klasa 7b1/ 10c
Barwienie	System ZOLPACHROM 3 (Biały/ baza PA)
Opakowania	16L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym oraz odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

* Podłoża nowe

Zacieranie tynku, szcztokowanie i dokładne odkurzenie. Mycie pod wysokim ciśnieniem jeśli szcztokowanie okaże się niewystarczające. Suszenie.

* Stare powierzchnie, surowe lub pokryte

Usunięcie części nie przylegających poprzez szcztokowanie, szlifowanie, skrobanie, mycie pod wysokim ciśnieniem. Jeśli to konieczne całkowicie wytrawić powłokę.

Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS

Wyglądanie, przygotowanie powierzchni: ARMATERM COLLE lub COLLE POUFRE

* **Części metalowe** (odrdzewione, odłuszczone) dostosowany podkład PRIMAIRE PAH lub UNIVERSEL

* **Beton komórkowy:** impregnacja ZOLPAFIX 100

Nakładanie produktu

Ilość warstw

1. warstwa regularna, nałożona krzyżowo w tonacji wykończenia w celu uzyskania jednolitego pokrycia i zapobiegania ewentualnym różnicom w odcieniach

Narzędzia

Długi wałek, pędzel, pistolet

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia

Mycie narzędzi

WHITE SPIRIT, bezpośrednio po użyciu

Zalecenia

Warunki nakładania

* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (ostrożnie jeśli T>35°C)

* Przy suchej pogodzie, z dala od silnego wiatru i bezpośredniego działania promieni słonecznych

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886
REGON 691564444

