



SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

Farba do gruntowania wodoszczelna gładka na bazie środka wiążącego akrylowego/siloksanowego w fazie rozpuszczonej w rozcieńczalniku

PRZEZNACZENIE

Farba do gruntowania / warstwa podkładowa wodoszczelna, ustalająca i regulująca wchłanianie przy trudnych powierzchniach. Posiadająca zwiększoną strukturę mikroprzepuszczalną oraz doskonałą zdolność stabilizowania podłoża, SILEXTRA PRIMAIRE LISSE pozwala na uzyskanie optymalnego wiązania z podłożem, zachowując przy tym podstawowe właściwości wykończeń siloksanowych (przepuszczalność pary wodnej, nieprzepuszczalność wody). Posiada również doskonałą zdolność mieszania się z uporządkowanym zespołem tradycyjnych wykończeń.

PODŁOŻA

* Podłoża zwarte, które mogą być porowate lub zniszczone (erodowane): beton, tynk wapniowy lub cementowy, zaprawa gipsowa sztukaterska, cegły, włókna cementowe, wapień, itp.
* Stare przylegające powłoki ze szczytkową gruzelkowatością i farbami nieorganicznymi

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

* Doskonała zdolność stabilizowania podłoża
* Wysoce kryjąca i posiadająca szeroką gamę odcieni, umożliwiając zaoszczędzenie 1 warstwy
* Stanowi podkład do wszelkiego rodzaju farb

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd
Lepkość
Zawartość suchego ekstraktu

Farba pół gęsta
89 ± 5 KU
* wagowo: 68 ± 2%
* objętościowo: 45 ± 2%

Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania
(20°C, 65 % HR)

1,41 ± 0,05
Między 21°C a 55°C
Suchy: po 2 godzinach
Druga warstwa: po 24 godzinach
Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.

Średnia wydajność

5 do 6 m²/l na podłożu gładkim (250 do 300 g/m²).
W zależności od właściwości i stanu powierzchni

Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

Rodzina I, klasa 7b1/10c

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi Normami / DTU.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym oraz odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

* Nowe powierzchnie: wygładzanie, szrotkowanie i dokładne odkurzenie. Jeżeli szrotkowanie okaże się niewystarczające – mycie pod wysokim ciśnieniem oraz wysuszenie.

* Stare powierzchnie, gołe lub już pokryte:

- Usunięcie części źle przylegających poprzez szrotkowanie, wygładzanie, skrobanie, mycie pod wysokim ciśnieniem, itp.

W razie konieczności całkowite usunięcie powłoki

Przedstawiciel ZOLPAN:



peintures
zolpan

TOKATO
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

	<ul style="list-style-type: none"> - Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS - Wygładzanie, obróbka powierzchni: podkład CILD (wewn.) lub ENDUIZOL (zewn.) * Zabezpieczenie widocznych części metalowych: ZOLMETAL PAH lub PSR (ferromagnetyki) * Nasylenie betonu komórkowego: ZOLPALITH
NAKLADANIE PRODUKTU Ilość warstw	1 warstwa regularna, nałożona krzyżowo w tonacji wykończenia celem uzyskania jednolitego pokrycia i zapobieżenia ewentualnym różnicom w odcieniach.
Narzędzia	Długi wałek, pędzel, pistolet bezpowietrzny
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użytku. Do 10 % White Spirit przy podłożu bardzo porowatym lub przy nakładaniu w niskich temperaturach.
Mycie narzędzi	Terpentyna mineralna - White Spirit, natychmiast po użyciu.
ZALECENIA	Warunki malowania: <ul style="list-style-type: none"> - w temperaturze otoczenia i podkładu wyższej od 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy T > 35°C) - przy pogodzie suchej, z dala od gwałtownego wiatru i bezpośredniego działania promieni słonecznych
KOLORY	Biel w tonacji 0-1 systemu ZOLPACHROM umożliwiając uzyskanie STANDARDOWEGO (STD) i FASADOWEGO (FAC) zakresu odcieni.
OPAKOWANIE	4 L - 16 L
PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w opakowaniu zamkniętym. Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym oraz przewiewnym.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt niepalny. Używać wyłącznie w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania. Karta Techniczna nr 2207 Data wydania: maj 1996 Data zmian: wrzesień 2003 Producent: ZOLPAN S.A. Francja Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl