



Zew

STOP FISSURES

Masa tynkarska akrylowa do wypełniania pęknięć przed położeniem nieprzemakalnych powłok elewacyjnych. Elastyczność

ZASTOSOWANIE

Wypełnianie pęknięć przed położeniem nieprzemakalnych powłok elewacyjnych JOLTEC. Szerokość wypełnianych pęknięć może sięgać 2 mm. Pęknięcia będą mogły być ewentualnie wzmocnione właściwym zbrojeniem. Prócz tego należy przygotować rysy skośne i pęknięcia głębokie techniką podbudowy (wtryskiwanie lub zaprawa murarska typu ENDUIZOL).

PODŁOŻA

- * Beton oraz masy tynkarskie na bazie spoiw hydraulicznych
- * Powłoki z gipsu paryskiego

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Wysoka podatność na formowanie, nawet w niskich temperaturach
- * Doskonała przyczepność do podłoża gruntowych
- * Łatwość użycia
- * Małe naprężenie podczas wysychania
- * Brak uplastycznienia zewnętrznego (nie plami farb)
- * Produkt w roztworze wodnym: słaby zapach, komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska

DANE INDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.

Wygląd Suchy ekstrakt

Gęsta masa na bazie modyfikowanej żywicy akrylowej w dyspersji wodnej.

- * wagowo: 89 +/- 2%

- * objętościowo: 78 +/- 2%

Gęstość Temperatura zapłonu Czas schnięcia

1,70 +/- 0,05

Brak

Suchy po 8 godzinach

Czas kładzenia drugiej warstwy: 12 godzin

Czas kładzenia warstwy wykończeniowej innego produktu: minimum 24 godziny

Chłód oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia.

Średnia wydajność

150 do 200 g/ml pęknięcia

Klasyfikacja AFNOR NF (norma francuska) Y36-005

Rodzina II, klasa 2b

SPOSÓB UŻYCIA

Podkłady, prace przygotowawcze i warunki nakładania będą zgodne z obowiązującymi normami / DTU. We wszystkich wypadkach, a także w celu otrzymania szczegółowych informacji, należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną produktów JOLTEC.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoża muszą być suche, zdrowe, jednolite i odpowiednio przygotowane do nakładania.

- * Usunąć źle przylegające fragmenty krawędzi pęknięcia myjąc powierzchnię pod ciśnieniem lub zeszkrobując je za pomocą trójkątnej szpachelki.

- * Oczyszczyć szczotką odkurzyć

- * Zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym dostosowanym do rodzaju podłoża dokładnie pokrywając nim całe pęknięcie.

- * Zaszpachlować używając noża do nakładania kitu lub szpatułki, dociskając, tak aby masa

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886

REGON 691564444

NAKLADANIE PRODUKTU
Liczba warstw / narzędzia

dokładnie wypełniła pęknięcie oraz dobrze przywarła do boków pęknięcia czynność można powtórzyć dwa lub trzy razy, jeśli to konieczne, ze względu na kurczenie się produktu w czasie schnięcia, a także aby jak najlepiej zamaskować pęknięcie).

* Wzmocnienie obróbki pęknięć miejscowych narażonych na duże naprężenia (podłogi, podparcia, ściany nośne) poprzez wykonanie powłoki nieprzemakalnej JOLTEC 14 zbrojonej za pomocą zbrojenia ZA lub ZF.

Rozcieńczenie

Produkt gotowy do użytku. Nie rozcieńczać.

Czyszczenie sprzętu

WODA, natychmiast po użyciu.

ZALECENIA
Warunki nakładania

* W temperaturze otoczenia i podłoża wyższej od 5°C (środki ostrożności, jeśli T > 35°C).

* Przy suchej pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

5 kg - 25 kg

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnym, nie naruszonym opakowaniu.
Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA
PRACY

Produkt wodorozcieńczalny.
Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej.
Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.

Karta Techniczna nr **2389**

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: grudzień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886

REGON 691564444