



Nr 2315
01/2013

SWEDAFIX GRANITÉ

Farba akrylowa, gruntująca w roztworze rozpuszczalnikowym Do podłoży różnorodnych, porowatych



PRZEZNACZENIE

Farba podkładowa penetrująca, utrwalająca i regulująca absorpcję przeznaczona do podłoży trudnych w pracach nowych (wewnątrz) i konserwacyjnych (podłoża porowate, kredujące i zróżnicowane).

Wygląd matowy drobnziarnisty.

Szczególnie zalecana do pokryć dekoracyjnych strukturalnych, fasadowych z rodzaju wykończeń

pół-gęstych, RPE, płatki...

Produkt bezzapachowy, zalecany do wszystkich prac gdzie zapach rozpuszczalnika nie jest wskazany: pomieszczenia kuchenne, szpitalne...

PODŁOŻE

* Zwykle podłoża budynków po odpowiednim przygotowaniu: betony i tynki, gipsy i pochodne,

drewna i pochodne, metale nieżelazne

* Stare przylegające powłoki malarskie w dobrym stanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Wspomaga utwardzanie podłoża

* Nie zmydlający się na podłożach alkalicznych

* Wygląd ziarnisty ułatwiający nakładanie produktów wykończeniowych

* Barwienie ZOLPACHROM 3

* Dobrze kryjący i maskujący wszelkie plamy

* Bezzapachowy, ułatwia wykonywanie prac

* Szybko schnący

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba oleista
Sucha substancja	wagowo: 72 ± 2% objętościowo: 49 ± 2%
Gęstość	1,46 ± 0,05
Temperatura zapłonu	powyżej 38°C
Zawartość COV	450g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/h): 750 g/l
Schnięcie	Do momentu nie pojawienia się kurzu: 1/2 godziny. Suchy: 2 godz.
(20°C, 65% HR	Ponowne nakładanie: 24 godziny
Średnia wydajność	8 - 10 m ² /L na warstwę, w zależności od właściwości i stanu powierzchni
Klasyfikacja	NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 1 C: Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA)
Opakowania	4L - 16L

ZASTOSOWANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być czyste, suche i spójne przed zastosowaniem. Należy usunąć części mało przylegające lub sproszkowane oraz wszelkie ślady zabrudzeń mogące zakłócić przyczepność podłoża (szczotkowanie, szlifowanie, skrobanie, mycie,...)

* Podłoża nowe: dokładne zacieranie, szczotkowanie i odkurzanie. Mycie pod ciśnieniem jeżeli szczotkowanie nie jest wystarczające, następnie wysuszyć.

* Podłoża stare: czyste lub pokryte starymi powłokami malarskimi:
Usuwanie fragmentów słabo przylegających przez szczotkowanie, skrobanie, dekapowanie, mycie pod ciśnieniem.

* Usuwanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE PLUS

* Odnowianie podłoża: tynkiem CILD (wew.)

* Zabezpieczenie fragmentów metalowych (odtłuszczonych, odrdzewionych) nakładanie bezpośrednie produktem z gamy ZOLMETAL

Nakładanie produktu

Jedna warstwa regularna nakładana krzyżowo w celu otrzymania najlepszego wypełnienia.

SWEDAFIX GRANITÉ będzie barwiony w tonacji wykończenia szczególnie przy wykończeniach typu: piaskowiec, kornik..., aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach jeśli chodzi o wykończenie strukturalne.

Narzędzia

Walek niekapek, pędzel

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. Aż do 5% WHITE SPIRIT jeśli konieczne

Mycie narzędzi

WHITE SPIRIT bezpośrednio po użyciu

Warunki stosowania

* Przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożność jeśli T>35°C)

* Na podłoża nie zagęszczające i przy pogodzie suchej, chronić od silnego wiatru i bezpośredniego promieniowania słonecznego

* Wilgotność względna poniżej 80%

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444