



Zew
Wew



SWEDAFIX GRANITE

Farba gruntująca na bazie kopolimerów akrylowych w roztworze rozpuszczalnikowym Bezzapachowa Dla podłoży pyłących, porowatych Wygląd matowy, drobnoziarnisty

PRZEZNACZENIE

Farba podkładowa penetrująca, utrwalająca i regulująca absorpcję przeznaczona do podłoży porowatych lub lekko kredowanych w pracach nowych i renowacyjnych. Szczególnie zalecana do pokryć dekoracyjnych strukturalnych i fasadowych z rodzaju wykończeń pół-gęstych, RPE... Produkt bezzapachowy zalecany do wszystkich prac w miejscach, gdzie zapach rozpuszczalnika nie jest wskazany: pomieszczenia kuchenne, szpitalne...

PODŁOŻA

- Betony i tynki
- Gipsy i pochodne
- Drewna i pochodne
- Metale nie żelazne
- Stare powłoki malarskie lub inne dobrze przylegające

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Wspomaga utwardzanie podłoża
- * Wygląd ziarnisty ułatwiający nakładanie produktów wykończeniowych
- * Dobrze kryjący i maskujący wszelkie plamy
- * Odporny na podłoża alkaliczne
- * Zupełnie bezzapachowy: ułatwia wykonywane prace
- * Barwienie ZOLPACHROM 2
- * Szybko schnący

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd
Lepkość
Sucha masa
Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania
Średnia wydajność

farba pół-płynna
70±5 po
- wagowo: 72±2%
- objętościowo: 49±2%
1,46±0,05
powyżej 55°C
- suchy: 2 godziny
- ponownie kryty: 24 godziny
8 do 10 m²/L ze względu na naturę i stan podłoża

Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

Grupa I klasa 7 b1

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem
- Podłoża nowe: dokładne zacieranie, szczotkowanie i odkurzanie. Myć pod ciśnieniem jeżeli szczotkowanie nie jest wystarczające, następnie wysuszyć.
- Podłoża stare: czyste lub pokryte starymi powłokami malarskimi:
- Usuwanie fragmentów słabo przylegających przez szczotkowanie, skrobanie, dekapowanie, mycie pod ciśnieniem
- Usuwanie drobnoustrojów: FONGIMOSSE PLUS

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL8722108886
REGON 691564444

- Odnawianie podłoża: tynk CILD (wew.) lub ENDUIZOL (zew.)
- Zabezpieczanie fragmentów metalowych produktem z gamy ZOLMETAL

WYKONANIE

Ilość warstw: jedna warstwa regularna nakładana krzyżowo w celu otrzymania najlepszego wypełnienia. SWEDAFIX GRANITE będzie barwiony w tonacji wykończenia szczególnie przy wykończeniach typu piaskowiec, kornik..

Narzędzia: pędzel, wałek o długim włosiu

Rozcieńczanie: produkt gotowy do użycia. Rozcieńczanie aż do 5 % w rozpuszczalniku bezzapachowym DILUZOL (lub WHITE Spirit17)

Mycie narzędzi Zalecenia

WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu

Warunki stosowania:

- przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożność przy T>35°C)
- na podłoża nie zagęszczające i przy pogodzie suchej chronić od silnego wiatru i bezpośredniego napromieniowania słonecznego

KOLORY

Biały / Baza P - systemu ZOLPACHROM 2

OPAKOWANIA

4L – 16L

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Używać tylko w miejscach dobrze wentylowanych.
Nie wylewać resztek do kanalizacji.
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr 2315

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: październik 2009

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL8722108886
REGON 691564444