



Z LAQUE

Farba na bazie żywic alkidowych Efekt powierzchni błyszczącej, gładkiej

PRZEZNACZENIE Staranna ochrona oraz dekoracja, do prac nowych jak i do prac renowacyjnych.

PODŁOŻA Wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoży konstrukcyjnych, odpowiednio przygotowanych oraz ewentualnie zagruntowanych.
Stare powłoki malarskie w dobrym stanie.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Doskonale napięcie oraz gładkość błony.
- * Całkowita nieprzezroczystość i doskonały efekt kryjący.
- * Dobra odporność na działanie czynników chemicznych.
- * Łatwość użycia.

DANE IDENTYFIKACYJNE Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd Farba w żelu
Lepkość 77 +/- 5KU
Zawartość suchego ekstraktu * wagowo: 65 +/- 2%
* objętościowo: 49 +/- 2%
Gęstość 1,15 +/- 0,05
Temperatura zapłonu Wyższa niż 21°C
Czas wysychania Nie ściera się po: 4 godzinach
Sucha: po 8 godzinach
Druga warstwa: po 24 godzinach.
Niskie temperatury oraz zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
Średnia wydajność 12 do 14 m²/l na warstwę, w zależności od rodzaju oraz stanu podłoża
Klasyfikacja
AFNOR NF T36 -005 Rodzina I Klasa 4a

SPOSÓB UŻYCIA Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym oraz odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.
W niektórych przypadkach podłoże może wymagać wyszczotkowania, wygładzenia, skrobienia, dekapowania, mycia pod ciśnieniem w celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się, błyszczących

- * Beton, cement oraz ich pochodne: nałożenie szpachłówki olejowej/ podkładu CILD oraz nałożenie bezpośrednio lub na warstwę gruntującą MAOPRIMER / ZOLPRIMER w zależności od rodzaju wykonywanych robót.
- Nigdy nie nakładać bezpośrednio na podłoża zasadowe. Izolować warstwą ONDINE
- * Gips i jego pochodne: gruntowanie za pomocą MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINE
- * Drewno i jego pochodne: nakładać bezpośrednio lub po uprzednim zagruntowaniu za pomocą MAOPRIMER lub podkładem pod emaliowanie w zależności od rodzaju wykonywanych robót.
- * Metale: warstwa podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (metale grupy żelaza) lub ZOLMETAL SCU (metale kolorowe)

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL8722108886
REGON 691564444

* Stare, dobrze przylegające powłoki malarskie: nakładać bezpośrednio po uprzednim zmatowieniu.

NAKLADANIE PRODUKTU

Ilość warstw
Narzędzia
Rozcieńczanie

Na ogół 2 warstwy, przy pracach renowacyjnych lub na podłożach gruntowanych .
Pędzel, wałek z krótkim włosiem, pistolet pneumatyczny, pistolet airless
Produkt gotowy do użytku.

Mycie narzędzi

Do 5% terpentyną mineralną White Spirit w przypadku malowania ręcznego przy zimnej pogodzie lub w przypadku malowania z użyciem narzędzi mechanicznych.
Terpentyna mineralna WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu

ZALECENIA**Warunki malowania:**

Temperatura otoczenia i podłoża między 5^oC a 35^oC

Przy suchej pogodzie, chroniąc od wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.

* Możliwość dodatkowej ochrony przed mikroorganizmami w przypadku użycia w środowisku z dużym prawdopodobieństwem rozwoju grzyba poprzez dodanie specjalnego wodorozcieńczalnego grzybobójczego środka pomocniczego ADDITIF FONGICIDE Spécial Phase Aqueuse

KOLORY

Biel oraz kolory podstawowe 0 oraz 1 systemu ZOLPACHROM umożliwiających uzyskanie odcieni wzornika STANDARD

OPAKOWANIE

1 L, 4 L, 16 L

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym
Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym oraz przewiewnym.

**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY**

Produkt niepalny.

Używać wyłącznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

Nie wylewać resztek do kanalizacji.

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr 2138

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: grudzień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL8722108886

REGON 691564444