



# ZOLGRAIN

## Licująca masa tynkarska formowana plastycznie do renowacji tynków zniszczonych lub niestarannie wykonanych

### Efekt powierzchni rustykalnej lub drobnoziarnistej, matowej nakładanej wałkiem

#### PRZEZNACZENIE

- \* Ochrona i dekoracja murarki, zarówno do wykonywania prac nowych jak i renowacji na zewnątrz: elewacje budynków. Wewnątrz: lokale prywatne lub publiczne, komunikacje (korytarze, hole wejściowe, klatki schodowe)
- \* Specjalna struktura do renowacji i rewitalizacji podłoży tynków zniszczonych lub niestarannie wykonanych
- \* Powłoka fasadowa klasy D3 według Normy XP P84-403 (klasyfikacja francuska)

#### PODŁOŻA

Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane oraz zagruntowane  
Tynki cementowo-wapienne, systemy dociepleniowe (kleje, tynki, struktury, itp.)  
Stare powłoki malarskie oraz tynki w dobrym stanie

#### PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- \* Ochrona podłoży porowatych lub z drobnymi pęknięciami włoskowatymi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- \* Dobra przepuszczalność pary wodnej.
- \* Łatwość użycia.
- \* Przedłużony czas wykonania poprawek.
- \* Produkt w roztworze wodnym: wygoda nakładania, czyszczenie narzędzi, bezpieczeństwo, przyjazny dla środowiska
- \* Maskowanie niedoróbek podłoża

#### DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

**Wygląd**  
Zawartość suchego ekstraktu

Ziarnista masa plastyczna  
\* wagowo: 78 +/- 2%  
\* objętościowo: 61 +/- 2%

**Gęstość**  
Temperatura zapłonu  
Czas wysychania

1,56 +/- 0,05  
Produkt niepalny  
Sucha: po 4 godzinach  
Warstwa wykończeniowa: minimum po 24 godzinach  
Całkowite utwardzenie: po 1 tygodniu  
Niskie temperatury oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia.

**Średnia wydajność**  
Klasyfikacja  
AFNOR NF Y36-005

Okolo 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
Rodzina II, klasa 2b

#### SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

W niektórych przypadkach podłoża może wymagać odkurzenia, wyszczotkowania, szlifowania, skrobienia, dekapowania, mycia pod ciśnieniem, ługowania w celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się, błyszczących.

- \* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS
- \* Ochrona widocznych części metalowych farba podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (metale grupy żelaza) lub ZOLMETAL SCU (metale kolorowe).
- \* Beton, cement oraz ich pochodne:
  - Gruntowanie rozcieńczoną ZOLGRAIN (około 15% wody) na podłożu zdrowym lub SWEDAFIX GRANITE na podłożu porowatym oraz lekko spylającym się oraz, jeśli to możliwe usunięcie pęcherzy.
- \* Gips oraz jego pochodne: gruntowanie SWEDAFIX GRANITE

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

- \* Drewno oraz jego pochodne: gruntowanie PROLOG
- \* Stare dobrze przylegające powłoki malarskie: gruntowanie podłoży zdrowych rozpuszczoną ZOLGRAIN oraz SWEDAFIX GRANITE na podłożach lekko kredowych.

**NAKLADANIE PRODUKTU**  
**Sposób postępowania**  
**Narzędzia**

Jedna warstwa regularna po gruntowaniu barwnym podkładem

- \* Nakładanie ręczne : nakładać wałkiem welnianym z długim włosem lub pacą tynkarską ze stali nierdzewnej oraz natychmiast rozprowadzać ruchami krzyżowymi wałkiem z pianki gąbkowej w celu uzyskania faktury tradycyjnej / granitowej
- \* Nakładanie mechaniczne: nakładanie natryskowe za pomocą zbiornika pod ciśnieniem wraz z pistoletem typu TR KREMILN w celu uzyskania faktury rustykalnej, bardziej zaokrąglonej XR

**Rozcieńczanie**

Produkt gotowy do użytku przy pracach wykończeniowych.

**Mycie narzędzi**

Przy gruntowaniu, rozcieńczać wodą do 15%.

WODA, natychmiast po użyciu.

**ZALECENIA**

**Warunki malowania:**

- Temperatura otoczenia i podłoża między 5°C a 35°C
- Przy suchej pogodzie, chroniąc od silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- \* Nie nakładać na podłoża stale wilgotne: podmurówki, spodnia część balkonów, (system Silextra)
- \* Używać tej samej partii produktu do malowania powierzchni jednostkowej w celu uniknięcia różnicy odcieni spowodowanych naturalnym pochodzeniem wypełniaczy mineralnych.
- \* Przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia przed spływaniem wody deszczowej po pokrywanej płaszczyźnie (okapy, podokapniki,...)
- \* Pracować bez przerwy na powierzchniach jednostkowych w celu uniknięcia poprawek. W przeciwnym razie podzielić płaszczyznę na panele (na przykład w przypadku pokrywania dużych powierzchni).
- \* Odradza się stosowania odcieni o współczynniku absorpcji światła słonecznego powyżej 70% na powierzchniach wystawionych na nasłonecznienie..
- \* Możliwość dodatkowej ochrony przed mikroorganizmami w przypadku użycia w środowisku z dużym prawdopodobieństwem rozwoju grzyba poprzez dodanie specjalnego wodorozcieńczalnego grzybobójczego środka pomocniczego ADDITIF FONGICIDE Spécial Phase Aqueuse

**KOLORY**

Biel/ Kolory podstawowe P systemu ZOLPACHROM pozwalające na otrzymanie wszystkich odcieni wzornika STANDARD oraz wzornika FAÇADES.

**OPAKOWANIE**

5 kg - 25 kg

**PRZECHOWYWANIE**

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym

Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY**

Produkt wodorozcieńczalny.

Nie wylewać resztek do kanalizacji.

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr 2307

**Data wydania: czerwiec 1994**

**Data zmian: grudzień 2003**

**Producent: ZOLPAN S.A. Francja**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

NIP PL8722108886

REGON 691564444

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
 Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000