

**Podkład gruntujący wzmacniający na bazie wysokich polimerów przeznaczony do podłoży porowatych lub lekko kredowanych**

PHASE SOLVANT



EXT



z3



FDES

vérifiée



**PRZEZNACZENIE**

Farba podkładowa, utrwalająca i regulująca absorpcję przeznaczona do podłoży porowatych lub lekko kredowanych w pracach nowych i renowacyjnych.

Efekt powierzchni granitowej ZOLPAFIX GRANITÉ umożliwia łatwe pokrycie gładkim wykończeniem (gamy JOLTEC / JOLTEXANE lub ÉQUATION) i ułatwia nakładanie wykończeń tynku (TALOCHÉ - kaszka, RIBBÉ - kornik) lub grubych powłok uszczelniająco-renowacyjnych. Efekt powierzchni granitowej, drobnoziarnistej. Dobre krycie i możliwość zastosowania ZOLPACHROM 3 pozwalają pracować w

systemie gruntującym ZOLPAFIX GRANITÉ w kolorze + wykończenie jednowarstwowe JOLTEXANE LISSE MAT 1 x 400 g/m<sup>2</sup> (3,5 m<sup>2</sup>/L) lub JOLTEXANE TALOCHÉ GF lub GG (np. system JOLTEC I1). Propozycje systemów:

- \* ZOLPAFIX na trudne podłoża, porowate lub wymagające wzmocnienia
- \* ZOLPAFIX 100 dla wykończeń gładkich na podłożach porowatych lub sproszkowanych
- \* ZOLPAFIX GRES CERAME dla wszystkich wykończeń na podłożach zablokowanych lub farbach poliuretanowych/mozaika szklana, płytki szklawione, itp.
- \* ZOLPAPRIM GRANITÉ dla wszystkich wykończeń na zdrowych podłożach

**PODŁOŻE**

\* Podłoża mineralne stosowane w budownictwie odpowiednio przygotowane, TYNKI, BETONY, ŻELBETY

\* Płyty konstrukcyjne stosowane w budownictwie lekkim (drewno i pochodne, włókno cementowe, materiał złożony: drewno

cement lub drewno polimerowe

- \* Cegła licówka, kamień obrobiony, beton komórkowy
- \* Zaprawa gipsowa (gips paryski)
- \* Stare dobrze przylegające farby w dobrym stanie (mineralne lub organiczne)

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE**

- \* Szerokie zastosowanie
- \* Dobre zamocowanie podłoży
- \* Właściwości izolujące starych podłoży farby kredującej (wapno, silikat, winyl...)
- \* Właściwości grzybobójcze
- \* Niewyczuwalna alkaliczność podłoża

- \* Przepuszczalność pary wodnej
- \* Efekt powierzchni granitowej, ułatwiający nakładanie wykończeń strukturalnych
- \* Barwienie system ZOLPACHROM 3
- \* Szybkie schnięcie

**CHARAKTERYSTYKA**

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Opis                | Ciecz płynna  |
| Sucha substancja    | wagowo: 68 ± 2%<br>objętościowo: 39 ± 2%  |
| Gęstość             | 1,56 ± 0,05   |
| Temperatura zapłonu | Wyższa niż 38°  |
| Zawartość VOC       | Max. 580 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/h): 750 g/L   |
| Schnięcie           | Suchy: 2 h  |
| (20°C, 65% HR)      | Ponowne nakładanie: 12 h<br><i>Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć</i>  |
| Średnia wydajność   | 6 -11m <sup>2</sup> /L, ze względu na stan i porowatość podłoża (120 - 220g/m <sup>2</sup> )  |
| Klasyfikacja        | <b>NF T36-005</b> : Rodzina I klasa 8a<br><b>C</b> : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja). |
| Barwienie           | System ZOLPACHROM 3 (Biały / baza PA)   |
| Opakowania          | 4L; 16L   |

## WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU. Aby otrzymać więcej informacji skonsultować się z działem technicznym.

### Przygotowanie powierzchni

\* **Podłoże powinno być suche, czyste i spójne przed zastosowaniem.**

#### \* **Podłoża nowe:**

Zacieranie tynku, szcztokowanie i staranne usunięcie kurzu i pyłu. Mycie pod ciśnieniem jeśli szcztokowanie okaże się niewystarczające.  
Suszenie

#### \* **Podłoża stare, surowe lub malowane:**

Przygotowanie podłoża powinno być przystosowane do stanu powierzchni. Usunięcie części łuszczących się, kruchych i sproszkowanych. Mycie pod wysokim ciśnieniem, szcztokowanie, skrobanie, ... Usunięcie starej farby poprzez oczyszczanie termiczne lub chemiczne (skrobanie, wytrawienie powłoki, mycie pod wysokim ciśnieniem)

Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS

Wyglądzenie, przygotowanie powierzchni, odnowa podłoża zaprawą hydrauliczną

Części metalowe (odtłuszczone, odrdzewione): odpowiedni podkład (PRIMAIRE PAH lub UNIVERSEL)

Pęknięcia, jeśli konieczne: STOP FISSURES

UWAGA: ZOLPAFIX GRANITÉ może być powodem ubytku przyczepności lub spójności starych farb w złym stanie (pęcherzowanie, odklejanie się). W takim przypadku należy odpowiednio przygotować podłoże przed zastosowaniem systemu.

### Nakładanie produktu

Jedna regularna warstwa nałożona w sposób krzyżowy dla otrzymania jednolitego pokrycia. Nakładać w sposób "barwa na barwę" dla wykończeń zwłaszcza w przypadku wykończeń gładkich jednowarstwowych lub strukturalnych typu Ribbe lub Talocsee aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach.

### Narzędzia

Pędzel lub wałek niekapek Polyroc 18 mm, Golderyc 12 mm. Dobrze rozmieszać przed użyciem.

### Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. Do 5 % DILUANT R lub REX przy zimnej pogodzie.

### Mycie narzędzi

DILUANT R lub REX, bezpośrednio po użyciu

### Warunki nakładania

\* Temperatura otoczenia i podkładu powyżej 5°C (ostrożnie jeśli temperatura przekracza 35°C)

\* Chronić przed silnym wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

\* Wilgotność względna poniżej 80 %

## PRZECHOWYWANIE

\* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

\* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

\* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

\* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel./fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444