



Nr 6031  
01/2013

## ZOLPAN MAT EVOLUTION

### Farba matowa na bazie kopolimerów akrylowych w dyspersji wodnej Łatwość w użyciu, klasa D2

PHASE AQUEUSE



FDES  
vérifié

A+



#### PRZEZNACZENIE

Kopolimerowa akrylowa farba matowa o szerokiej różnorodności zastosowania w pracach nowych i renowacyjnych:

- \* Ochrona i dekoracja fasad surowych i pokrytych
- \* Farba matowa na ściany i sufity w lokalach suchych i wilgotnych
- \* Gładkie wykończenie niektórych metod izolacji termicznej ARMATERM

\* Warstwa izolująca na podłoża alkaliczne  
Dzięki dużej odporności na zabrudzenia, środki czyszczące i dezynfekujące, uszkodzenia mechaniczne i działalność mikroorganizmów farba ZOLPAN MAT EVOLUTION jest dobrze przystosowana do pomieszczeń mieszkalnych (łazienki, kuchnie), użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach higienicznych (sanatoria, przychodnie, laboratoria, szpitale).

#### PODŁOŻE

- \* Wszystkie podłoża tradycyjne
- \* Stare powłoki w dobrym stanie

\* Warstwa wykończeniowa na tynki w systemie izolacji technicznej ARMATERM POUDRE

#### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- \* Wygląd matowy głęboki (bez fałd)
- \* Nieprzeźroczystość i wysokie krycie
- \* Idealna biel, nieżółknąca
- \* Szeroki wybór barw, dobra odporność kolorów na UV
- \* Odporna na rozwój mikroorganizmów
- \* Łatwość nakładania: dobry poślizg

- \* Dobra odporność w środowisku wilgotnym lub kondensującym
- \* Nakładanie ręczne lub mechaniczne
- \* Szybkie schnięcie umożliwiające ponowne malowanie jednego dnia
- \* Produkt wodny: bezpieczny w użyciu, bezpieczny dla środowiska
- \* Bezpośrednia przyczepność na wszystkich podłożach

#### CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba oleista
Aspekt suchy	Matowy mineralny
Połysk	BS 60° <3
Sucha substancja	wagowo: 65 ± 2% objętościowo: 49 ± 2%
Gęstość	1,50 ± 0,05
Temperatura zapłonu	Brak
Zawartość VOC	Max. 30 g/L. Wartość ogranicza UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/L
Schnięcie (20°C, 65% HR)	Suchy: 30 minut Ponowne nakładanie: po 2 godzinach <i>Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć</i>
Średnia wydajność	6 do 8 m <sup>2</sup> /L jedna warstwa dla robót fasadowych 8 do 10 m <sup>2</sup> /L jedna warstwa dla prac dekoracyjnych wewnątrz
Klasyfikacja	<b>NF T36-005:</b> Rodzina I klasa 7a2 b2 <b>XP T34-722:</b> klasa D2 <b>EN 1062-1:</b> E3 V2 W3 AO <b>Klasyfikacja ogniowa:</b> M1 na podłożu MO <b>Label Vert Excell:</b> nie zawiera zanieczyszczeń mogących zakłócić jakość środowiska winniczego (chlorofenole, chloroanizole i pochodne) <b>NF Env:</b> Zgodny z wymaganiami marki biały i w kolorach <b>EN 13300:</b> Klasa 1 odporności na ścieranie (zmywalna) Krycie 2 warstwy na 8 m <sup>2</sup> /l/na warstwę: klasa 1 (stosunek kontrastu ≥ 99,5) <b>A+ :</b> Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	System ZOLPACHROM 3 (biały i wszystkie bazy)
Opakowania	1L; 4L ; 16L

## WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

### Przygotowanie powierzchni

**Podłoże powinno być suche, równe, zwięzłe i czyste przed zastosowaniem.**

Może być konieczne w zależności od przypadku, wykonanie następujących czynności: szczerkowanie, szlifowanie, zdrapywanie, mycie wysoko ciśnieniowe, ługowanie w celu wyeliminowania wszystkich zabrudzeń oraz części łuszczących się, kruchych lub sproszkowanych mogących zakłócić przyczepność.

\* Eliminowanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE PLUS

\* Usuwanie niedoróbek murarskich oraz wygładzanie powierzchni za pomocą ARMATERM COLLE lub COLLE POUDRE (zew.) FILLEX lub CILD (wew.)

\* Części metalowe (odrdzewione, odłuszczone): bezpośrednia aplikacja wewnątrz, jeśli nieodpowiedni podkład

\* Gips i pochodne: zagruntowanie MAOLINE lub MAOPRIMER

### Nakładanie produktu

#### Sposób postępowania (elewacja)

\* Podłoża mechaniczne solidne: 2 warstwy ZOLPAN MAT EVOLUTION barwa na barwę

\* Podłoża porowate lub niepewne (np. stare farby mineralne) 1 warstwa STYZOL THIXO + 1 warstwa ZOLPAN MAT EVOLUTION

\* Beton komórkowy (fasady): gruntowanie ZOLPAFIX 100+ 2 warstwy ZOLPAN MAT EVOLUTION

### Narzędzia

Wałek poliamidowy lub wałek teksturalny 18mm, pędzel, pistolet (dysza 19 do 21 %) Nałożyć obficie i wyrównać bez rozciągania.

### Rozcieńczenie

Produkt gotowy do użycia

Do 5% wody przy pierwszej warstwie na podłoża porowate lub przy użyciu mechanicznym

### Mycie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu

### Zalecenia

\* Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej powyżej 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy T > 35°C)

\* Przy pogodzie suchej, w schronieniu przed silnym wiatrem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym

\* Wilgotność względna poniżej 80%

\* Piwnice z winem: odpowiednia wentylacja podczas i po nakładaniu. Nie używać w środowisku dusznym. Tylko pośredni kontakt.

## PRZECHOWYWANIE

\* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

\* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

\* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

\* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel./fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886  
REGON 691564444





