



Nr 3372  
01/2013

## ZOLVERNIS LAMBRIS/ ÉBÉNISTERIE

**Lakier bezbarwny, jednoskładnikowy. Na bazie żywic alkidowo - uretanowych. Ochrona i zdobienie stolarki**



### PRZEZNACZENIE

Ochrona i zdobienie mebli oraz stolarki wewnętrznej, ściiennej i sufitowej: belek sufitowych, boazerii, balustrad, mebli,...

W pracach nowych i renowacyjnych.  
Wygląd satynowy lub błyszczący.

### PODŁOŻE

\* Stolarka drewniana i pochodne

\* Drewno lazurowane lub pokryte lakierem w dobrym stanie, przygotowanego w zwykły sposób

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

\* Chroni drewno przed zabrudzeniami oraz ułatwia jego konserwację

\* Szybkie schnięcie

\* Produkt wielowarstwowy charakteryzujący się wyjątkową łatwością użycia

\* Trwałość, odporność na ścieranie

\* Doskonale kryjący i bardzo dekoracyjny

\* Doskonała przyczepność

\* Tworzy doskonale jednorodne powłoki

\* Łatwy w konserwacji

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Przeźroczysta ciecz
Połysk	BS 60° : 40 (satynowy) / > 90 (błyszczący)
Sucha substancja	wagowo: 56 ± 2% objętościowo: 48 ± 2%
Gęstość	Satynowy = 0,95 ± 0,03 / Błyszczący = 0,91 ± 0,03
Temperatura zapłonu	> 38°C
Zawartość COV	400 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/e): 400 g/l
Schnięcie (20°C, 65% HR)	Do momentu nie przyklejania się kurzu: 2 h Suchy: 3 h Ponowne nakładanie: 24 h <i>Zmienny w zależności od warunków nakładania i natury drewna.</i> <i>Wydłużone w przypadku niektórych gatunków egzotycznych nie schnących (paduk, iroko)</i>
Średnia wydajność	15 - 20 m <sup>2</sup> /L na warstwę, w zależności od rodzaju i stanu powierzchni
Klasyfikacja	<b>NF T36-005</b> : Rodzina I klasa 4a <b>A+</b> : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	Bezbarwny. Ostateczny efekt zależy od rodzaju drewna oraz ilości nałożonych warstw
Opakowania	1L - 5L

## ZASTOSOWANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

### Przygotowanie powierzchni

**Drewno powinno być zdrowe, suche (HR < 10 %), odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.**

#### \* Drewno surowe:

Lekko wygładzić, jeśli zachodzi taka konieczność, odkurzyć wilgotną gąbką

Gatunki żywiczne oraz egzotyczne: odtłuścić rozcieńczalnikiem celulozowym

#### \* Drewno malowane:

Lazury w dobrym stanie: oczyścić szczotką, przemyć, wysuszyć

Lakier: ługować, wygładzić, odkurzyć jeśli lakier jest kompatybilny a powłoka w dobrym stanie. Jeśli nie, oczyszczanie poprzez szlifowanie mechaniczne lub dekapowanie termiczne lub chemiczne ( ZOLDECAP BIO) dokładne splukiwanie WHITE SPIRIT, schnięcie

Woski i inne produkty ochronne: zetrzeć, odkurzyć

Drewno zarażone pasożytami lub podatne na zarażenie insektami lub pleśnią, przygotować używając specjalnego środka SATIZOL TRAITANT AQUA.

### Nakładanie produktu

Nakładać 2 - 3 cienkie i równomierne warstwy. Zatarcie pierwszej warstwy poprawia ogólny wygląd powłoki oraz jej przyczepność

### Narzędzia

Płaski szeroki pędzel z miękkim włosem, pistolet pneumatyczny. Przed i w czasie nakładania zamieszać w regularnych odstępach czasu (wygląd satynowy)

### Rozcieńczanie

Aż do 10% WHITE SPIRIT dla pierwszej warstwy na surowe drewno. Około 5% przy warstwie wykończeniowej

### Mycie narzędzi

WHITE SPIRIT, bezpośrednio po użyciu

### Warunki nakładania

\* Nakładać wyłącznie na drewno suche.

\* Pierwszą warstwę nakładać przed zamontowaniem boazerii, co pozwala na dokładne pomalowanie kantów

### Konserwacja:

Odkurzanie oraz przecieranie wilgotną gąbką.

## PRZECHOWYWANIE

\* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

\* Przechowywać w chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

\* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

\* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444