



Nr 3078
01/2013

ZOLVERNIS MER / MONTAGNE

Bezbarwny lakier błyszczący na bazie żywic alkidowych w dyspersji olejowej o przedłużonym czasie schnięcia i wysokiej twardości.



PRZEZNACZENIE

Ochrona oraz zdobienie stolarki.
Przeznaczony szczególnie do malowania stolarki w trudnych warunkach otoczenia oraz

w trudnych warunkach klimatycznych: domy w górach, okładziny, okiennice, drzwi, ogrodzenia...



PODŁOŻE

* Wszystkie rodzaje drewna surowego lub pokrytego starymi lakierami transparentnymi

* wszystkie rodzaje drewna pokryte lakierem alkidowym w dobrym stanie, przygotowane w zwykły sposób



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Zdobienie oraz ochrona drewna
* Produkt wielowarstwowy charakteryzujący się wyjątkową łatwością użycia
* Długo zachowuje połysk

* Wysoka odporność na ścieranie oraz niekorzystne warunki pogodowe i promieniowanie UV
* Dobra plastyczność



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Przeźroczysta ciecz
Sucha substancja	wagowo: $55 \pm 2\%$ objętościowo: $47 \pm 2\%$
Połysk	BS $60^\circ > 90$
Gęstość	$0,91 \pm 0,03$
Temperatura zapłonu	$> 38^\circ\text{C}$
Zawartość VOC	Max. 400 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/e): 400g/L
Schnięcie (20°C , 65% HR)	Nie ściera się: po 2 h Suchy: po 4 godz. Druga warstwa: 24 h <i>Zmienny w zależności od warunków pracy oraz natury drewna. Wydłużony w przypadku niektórych gatunków egzotycznych nie schnących (paduk, iroko).</i>
Średnia wydajność	14 do 18 m ² /L na warstwę, w zależności od rodzaju oraz stanu podłoża
Klasyfikacja	NF T36-005 : Rodzina I klasa 4a A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Kolory	Bezbarwny. Ostateczny efekt zależy od rodzaju drewna oraz ilości nałożonych warstw
Opakowania	1L ; 5L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być zdrowe, suche (H<15%) odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

Drewno surowe:

* Lekko wygładzić, jeśli zachodzi taka konieczność: odkurzyć wilgotną gąbką

* Gatunki żywiczne oraz egzotyczne: odtłuścić rozcieńczalnikiem celulozowym

Drewno malowane

* Lazury w dobrym stanie: oczyścić szczotką, przemyć, wysuszyć

* Lakier: zługować, wygładzić, odkurzyć jeśli lakier jest kompatybilny a powłoka w dobrym stanie. Jeśli nie, dekapować termicznie, mechanicznie (mikropiaskowanie pod bardzo niskim ciśnieniem) lub chemicznie używając specjalnych środków typu ZOLDCAP BIO, dokładnie słucać powierzchnię WHITE SPIRIT. Osuszyć

Drewno zarażone pasożytami lub narażone na zarażenie insektami lub pleśnią przygotować używając specjalnego środka SATIZOL TRAITAN AQUA.

Nakładanie produktu

2 do 3 cienkich i równomiernych warstw. Zatarcie pierwszej warstwy poprawia ogólny wygląd powłoki oraz jej przyczepność.

Narzędzia

Płaski szeroki pędzel z miękkim włosiem, pistolet pneumatyczny. Przed oraz w czasie nakładania zamieszać w regularnych odstępach czasu. Zaleca się aby pierwszą warstwę nakładać pędzlem.

Rozcieńczenie

Do 10% WHITE SPIRIT, przy pierwszej warstwie w zależności od chłonności drewna. 5 do 10% na warstwę finalną.

Mycie narzędzi

WHITE SPIRIT, bezpośrednio po użyciu

Zalecenia**Warunki malowania**

* Temperatura otoczenia i podłoża między 5 a 35°C

* Przy suchej pogodzie, chroniąc od wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych

* Na połączenia oraz części silnie chłonna (biel) nakładać produkt, aż do całkowitego nasycenia podłoża.

* Ponieważ lazur nie przepuszcza wody, nakładać wyłącznie na drewno suche.

* Lakier może złuszczać się w przypadku bezpośredniego kontaktu stolarki z wilgotną podłogą lub w przypadku zatrzymywania wody i zawilgocenia w wyniku infiltracji wody przez źle wykonane nieszczelne połączenia lub w przypadku wypacania żywicy.

Konserwacja

Nakładać 1 warstwę lakieru ZOLVERNIS MORZE / GÓRY co 3 do 5 lat w zależności od stopnia narażenia na niekorzystne warunki pogodowe, po uprzednim przetarciu powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel./fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444