



Nr 3367
01/2013

Lakier ZOVERNIS parkiety

Lakier bezbarwny, jednoskładnikowy, na bazie żywic alkidowo - uretanowych. Ochrona i zdobienie stolarki wewnętrznej

PHASE SOLVANT



PRZEZNACZENIE

Ochrona i zdobienie parkietów na użytek domowy oraz stolarki wewnętrznej narażonej na działanie czynników mechanicznych: okiennic, okien, stołów, drzwi,...

Dostępny w dwóch rodzajach: woskowany naturalny lub błyszczący.

PODŁOŻE

Wszystkie rodzaje drewna surowego: parkiety, posadzki, schody

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * Bardzo ładny wygląd powierzchni
- * Łatwość i szybkość użycia
- * Trwałość oraz odporność na ścieranie
- * Szybkie schnięcie
- * Łatwość konserwacji

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Przeźroczysta ciecz
Połysk	BS 60° : satynowy: 36 - BS 60° błyszczący: 98
Zawartość suchego ekstraktu	wagowo: 47 ± 2% objętościowo: 45 ± 2%
Gęstość	0,88 ± 0,05
Temperatura zapłonu	> 38°C
Zawartość COV	500 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/i): 500 g/l
Schnięcie (20°C, 65% HR)	Do momentu nie przyklejania się kurzu: 40 minut Suchy: 2 godziny Ponowne nakładanie: po 5 godzinach Niewielkie natężenie ruchu: po 24 godzinach Całkowite stwardnienie: po 3 dniach Zmienny w zależności od warunków nakładania oraz natury drewna Wydłużony w przypadku niektórych gatunków egzotycznych nie schnących (paduk, iroko).
Średnia wydajność	10 do 12 m ² /L na warstwę, w zależności od rodzaju i stanu podłoża
Klasyfikacja	NF T36-005 : Rodzina I klasa 4a C : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Kolory	Bezbarwny. Ostateczny efekt zależy od rodzaju drewna oraz ilości nałożonych warstw
Opakowania	1L - 5L

ZASTOSOWANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie przygotowanie parkietu warunkuje jakość lakierowania. Parkiet powinien być czysty, zdrowy, suchy (H < 10 %) i odpowiednio wyszlifowany.

Drewno surowe:

- * Lekko wygładzić, jeśli zachodzi taka konieczność, odkurzyć wilgotną gąbką
- * Gatunki żywiczne oraz egzotyczne: odtłuścić rozcieńczalnikiem celulozowym

Drewno malowane:

- * Lazury w dobrym stanie: oczyścić szczotką, przemyć, wysuszyć
- * Lakier: ługować, wygładzić, odkurzyć jeśli lakier jest kompatybilny a powłoka w dobrym stanie. Jeśli nie oczyszczanie poprzez szlifowanie mechaniczne lub dekapowanie termiczne lub chemiczne (ZOLDECAP BIO) dokładne splukiwanie produktem WHITE SPIRIT, schnięcie

- * Wosk, produkty ochronne: szlifować do białości szlifierką do podłóg powtarzając czynność 2 lub 3 krotnie w zależności od stanu parkietu używając coraz drobniejszych ziaren: (40/60, 80, 100/120). Za każdym razem odkurzyć .

Drewno zarażone pasożytami lub podatne na zarażenie insektami lub pleśnią przygotować używając specjalnego środka SATIZOL TRAITANT AQUA, po uprzedniej wymianie zarażonych klepek. Suszyć przez 48h dbając o dobrą wentylację pomieszczenia.

Nakładanie produktu

Nakładać 2 -3 równomierne warstwy. Zaleca się położenie dodatkowej warstwy na powierzchni narażone na ścieranie mechaniczne.

Zatarcie pierwszej warstwy poprawia ogólny wygląd powłoki oraz jej przyczepność.

Narzędzia

Płaski szeroki pędzel z miękkim włosiem. Przed oraz w czasie nakładania zamieszać w regularnych odstępach czasu.

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użytku

Mycie narzędzi

WHITE SPIRIT, bezpośrednio po użyciu

Zalecenia

Ponieważ politura nie przepuszcza wody, nakładać wyłącznie na drewno suche.

- * Nie wnosić ciężkich mebli bezpośrednio na pomalowany parkiet

Konserwacja

Odkurzanie oraz przecieranie wilgotną ścierką do podłóg

PRZECHOWYWANIE

- * 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
- * Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

- * Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu
- * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444

