



SAHARA

Piaskowa farba dekoracyjna o efekcie pustynnego piasku w poświatach, złota, srebrna i matowa.

PRZEZNACZENIE

Farba dekoracyjna do nakładania pędzlem lub szczotką, przypominająca efekt pustyni w poświatach złota, srebra i matowej. Doskonale przystosowana do dekoracji jak i ochrony pomieszczeń prywatnych i użyteczności publicznej: biura, hotele, restauracje, bary, sklepy itp. Przez zastosowanie specjalnych pigmentów i wypełniaczy, które odbijają światło nadajemy ścianom i sufitom niepowtarzalny wygląd

PODŁOŻA

Wszystkie tradycyjne podłoża odpowiednio przygotowane i ewentualnie impregnowane. Stare powierzchnie malarskie w dobrym stanie.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- * Produkt jednowarstwowy, szybki w wykonaniu
- * Powłoka ciągła bez połączeń
- * Odporny na obicia i użytkowanie
- * Powłoka elastyczna /silikony/
- * Doskonała przepuszczalność pary wodnej
- * Brak rozpuszczalników
- * Ekologiczny
- * Produkt antystatyczny, łatwy w konserwacji
- * Odporny na szorowanie DIN 53778
- * Niepalny, niezapalny MO
- * Produkt wodny: wygodny w użyciu, bezpieczny

CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.

Wygląd Gęsta farba kwarcowa opalizująca

Gęstość 1,23 ± 0.05

Temperatura zapłonu Brak

Schnięcie (22° C, 55% HR) sucha po 3-4 h, całkowite wyschnięcie 12-24 h

Średnia wydajność 5-7 m²/kg

Spoiwo akrylowo-sylikonowe

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

Powierzchnia musi być sucha, równa, spójna, czysta przed nałożeniem produktu. W zależności od przypadku może wymagać odkurzenia, szczotkowania, szlifowania, skrobienia, dekapowania, mycia...w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i części słabo przylegających.

- beton, cement i pochodne: nakładanie szpachli CILD do wygładzenia podłoża

- gipsy bardzo chłonne i pyłące: gruntować ZOLPALITEM: koncentrat 1L/ 9L wody do nasycenia podłoża

- drewno G.K., tynki i pochodne gruntować MAOPRIMER lub MAOLINE

- metale: pokryć ZOLMETAL PAH lub PSR (żelazne) lub ZOLMETAL SCU (kolorowe)

- stare powłoki malarskie dobrze przylegające: nakładanie bezpośrednie produktu po zmatowieniu

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

NAKLADANIE PRODUKTU

1 warstwa MAOLINE podbarwiona pod kolor SAHARY zgodnie z kartą kolorów, rozcieńczona do 5 % z wodą. Nakładamy wałkiem do farb akrylowych /OCRYL 8 mm/. Zwrócić uwagę, tak aby uzyskać jak najmniejszą strukturę po wałku.

Efekt skupisk piaskowych: za pomocą pędzla spaltera наносimy dekorację krzyżkowo, tak aby uzyskać przenikające się przejścia produktu. Produkt możemy formować na świeżo lub po kilku minutach, tak aby ziarno zawarte w produkcie tworzyło nieregularne skupiska. Sahara jest nakładana etapami, aż do ukończenia całej powierzchni.

Efekt pasów poziomych lub pionowych: za pomocą pędzla spaltera наносimy produkt poziomo lub pionowo w formie pasów. Po kilku minutach wracamy do podсыhającej warstwy delikatnie wygładzając powierzchnię w tych samych kierunkach, tak aby ziarna zawarte w produkcie utworzyły nieregularną strukturę. Sahara jest nakładana etapami, aż do ukończenia całej powierzchni.

Narzędzia Pędzel spalter, wałek do farb akrylowych 8mm, szczotka

Rozcieńczanie Produkt gotowy do użycia. Rozcieńczanie do 5% wody

Czyszczenie narzędzi Wodą, natychmiast po użyciu

ZALECENIA

Warunki malowania:

- w temperaturze otoczenia i podkładu powyżej 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy T > 35°C)

- przy wilgotności względnej niższej niż 80 %, podłoże suche i niekondensujące

BARWA Sahara złota, srebrna, biała + pigmenty do 3 %

OPAKOWANIE 1 kg, 3kg, 5kg, 10 kg

PRZECHOWYWANIE 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Chronić od wilgoci, mrozu i temperatur powyżej 35°C

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z:

* etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą zasad bezpieczeństwa

Data wydania: czerwiec 2011

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO^{sp. z o.o.}

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444