

Jednobarevná dekorační nástřiková barva Ruční dekorace „Benátská hlinka“

PHASE AQUEUSE



URČENÍ

Tvoření ochranných a finálních vrstev na stěnách, dveřích, střepech, přepážkách, pro dekoraci nových prostor, stejně jako pro rekonstrukci stávajících. Tvoří hladký, sametový povrch. Dekorační barva DUOMO je účinná a moderní odpověď na potřeby v oblasti ochrany, rafinované dekorace a oživení soukromých interiérů a funkčních prostor s intenzivním provozem: vchodů, schodišť, kolektivních a

obytných prostor, kuchyní, prostor ve zdravotnictví, v jídelnách atp.
Nanáší se na strukturální povrch jako např. omítka ZOLPERLE, tapeta z hmoty ZOLFLEX, která umožňuje získat dodatečný strukturovaný efekt zvyšující dekorativnost barvy DUOMO (nástřiková barva).

PODKLAD

Všechny tradiční zděné podklady, připravené adekvátním způsobem a případně penetrované

Staré malířské povlaky v dobrém stavu. Tapety po pokusu o jejich očištění.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- * Souvislý povrch, bez spojů, příjemný na dotek
- * Velmi jednoduchá aplikace
- * Trvalost a stabilita barev
- * Antistatický výrobek jednoduchý na údržbu

- * Možnost potažení ochranným lakem ve zdravotnických objektech a objektech potravinářského průmyslu
- * Vodní výrobek: jednoduchý na aplikaci, bezpečný, jednoduše odstranitelný z nástrojů

CHARAKTERISTIKA

V souladu s platnými normami nebo, pokud příslušné neexistují, v souladu s interními normami.

	MAOLINE	CENCERTO FD GRANITE	DECOR DUOMO
Popis Vzhled po vyschnutí	Akrylátová barva matná, hladká	Akrylátová barva matná, jemně zrnitá	Gelová barva
Hustota	1,55 ± 0,05	1,5 ± 0,05	1,05 ± 0,05
Lepkavost	16 ± 2%	360 - 400	hrudkovitý gel
Doba schnutí	Suchá: 30 min 2. vrstva: 4 h	Suchá: 2 h 2. vrstva: 4 h	Suchá: 8 h 2. vrstva: 24 h
	<i>Schnutí je zpomalené při studeném a vlhkém počasí</i>		
Průměrná spotřeba	9 m²/l	7 m²/l	Nástřík 5-6 m²/l Štětce 5-6 m²/l
Bod vzplanutí	nehořlavá	nehořlavá	nehořlavá
Klasifikace NF T36-005	Rodina I třída 7b2.		
Požární odolnost	M1 na podkladě M0, M1 na podkladě M1		
Barvy	Akrylátová báze: Systém Zolpachrom 3 (bílý / báze PA) Duomo: speciální vzorník		
Balení	1 l; 4 l; 16 l	2,5 l; 10 l	1 l; 4 l; 10 l

APLIKACE

Podklad, příprava a podmínky aplikace by měly být v souladu s platnými normami / DTU

Příprava povrchu

Naneseme na suchý, zdravý, soudržný povrch, který byl adekvátním způsobem připraven pro aplikaci výrobku. Může vyžadovat čištění za účelem odstranění odlupujících se, křehkých a práškových prvků nebo částí, které mohou zhoršit přilnavost. Řešení problémů:

- * Beton, cement a odvozené materiály: škrabání / v případě potřeby omítání CILD, přímé nanášení
- * Dřevo, sádra a odvozené materiály: ošetření základním nátěrem MAOLINE nebo MAOPRIMER na komplikovaných površích
- * Staré vrstvy přilnavé barvy: nanese přímo poté, co zmatíme povrch
- * Kovové části (očistěné a zbavené rzi): ošetříme adekvátním základním nátěrem

Nanašení systému

NÁSTŘIK: nanese 1 rovnou vrstvu FD GRANITE pomocí vlněného válečku s vlasem střední délky. Abychom získali náležitě kryjící a dekorační povlak, barvu neředíme. Upozornění: Abychom předešli možnosti výskytu rozdílných odstínů, je třeba zvolit FOND GRANITE dle doporučení vzorníku nebo alespoň v tónu, který převažuje ve finální barvě. **DECOR DUOMO:** nanese křížovým pohybem rovnoměrné vrstvy pomocí tlakové nádoby nebo gravitační pistole určené pro malování malých povrchů. Průměr trysky: 2,5 mm (jemná struktura) - 3,5 (výraznější struktura); Homogennosti barvy dosáhneme pomalým mícháním špachtlí; nepoužíváme automatické míchačky.

Ruční dekorace: na suché pozadí provedené z MAOLINE /8÷10 m2// nanese neředěné DUOMO v množství cca 120 g/m2, rovnými pohyby pomocí zkřížených štětců typu SPALTER /80, 150 mm/ pracujeme na prostoru 2-3 m2. Po 10–20 minutách od nanesení DUOMO zahladíme plastovou špachtlí, abychom získali efekt benátské hlínky.

Ředění

FD GRANITE: vodou do 5 % v závislosti na stupni pórovitosti podkladu

DECOR DUOMO: vodou do 20 % při malování gravitační pistolí

Mytí nástrojů

Vodou přímo po použití

Údržba

Díky dokonalým technickým vlastnostem má barva DUOMO po celkovém vyschnutí vysokou odolnost proti působení čistících prostředků.

Upozornění: Ve zvlášť obtížných podmínkách, které vyžadují zvýšenou odolnost na ničivé působení mechanických nebo chemických faktorů, lze použít dodatečnou ochranu finální vrstvy DUOMO a nanést na ni vrstvu ochranného laku CONCERTO VERNIS nebo CONCERTO VERNIS PLUS (viz technický popis – interval mezi jednotlivými vrstvami by měl činit 24 hodiny).

Doporučení

- * okolní teplota a teplota podkladu 5 °C až 25 °C
- * relativní vlhkost menší než 75 %
- * v případě chráněného povrchu nebo práce v obtížných podmínkách pro zrychlení schnutí barvy nanášíme postupně tenké vrstvy.
- * pro malování jednoho povrchu použijte barvu se stejným sériovým číslem.

SKLADOVÁNÍ

- * 24 měsíce v originálním uzavřeném balení
- * Chraňte před vlhkem, mrazem a teplotami nad 35 °C

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

- Seznamte se s:
- * informačním štítkem na balení tykajícím se bezpečnostních pravidel
 - * kartou nebezpečného výrobku dostupnou na stránce: www.zolpan.fr

UPOZORNĚNÍ: Zde obsažené informace jsou pouze orientační povahy a nenahrazují návod k použití odpovídající druhu a stavu konkrétního podkladu.

Zástupce ZOLPAN S.A.



Tuchowska 25, 33-100 Tarnów, Polsko
tel. +48 14 626 80 20, tel/fax. +48 14 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

DIČ: PL872210886
IČ: 691564444

Okresní soud pro Krakov Centrum (Kraków Śródmieście) v Krakově XII., Hospodářské oddělení KRS

