



CONCERTO FD GRANITE

**Akrylátová polohustá barva,
jemně zrnitý,
matný vzhled.**

URČENÍ

Výrobek Concerto FD Granite se používá jako penetrační vrstva v interiérových stěnových systémech.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Concerto FD Granite je základní nátěr s přídavkem křemene umožňující jednoduchým způsobem vytvořit požadovanou fakturu na povrchu stěny a také zlepšit přilnavost a zmenšit savost stěn.
Používá se jako základní nátěr pod minerální nebo akrylátové omítky a jiné hmoty používané jako finální úprava.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

V souladu s platnými oficiálními normami nebo, pokud příslušné neexistují, v souladu s podnikovými normami.

Vzhled

akrylátová polohustá barva

Suchá hmota

- váha: 64 ± 2 %
- objem: 48 ± 2 %

Hustota

$1,60 \pm 0,05$

Ukazatel COV

2 g/l max.; hraniční hodnota EU pro tento výrobek (kat A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Bod vzplanutí

není

Doba schnutí

do 6h v závislosti na tloušťce vrstvy
Doba schnutí se může prodloužit při studeném a vlhkém počasí

Průměrná spotřeba

7 m²/l v závislosti na druhu a stavu povrchu

Klasifikace AFNOR NF T36-005

Skupina I, třída 7 b2

ZPŮSOB POUŽITÍ

Druh povrchu, způsob jeho přípravy a podmínky malování v souladu s platnými normami a požadavky kladenými na malířské řemeslo.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Před použitím by měl být povrch soudržný a čistý

* **Nový povrch:** pečlivé obroušení, kartáčování a vysávání. Omyjte pod tlakem, pokud kartáčování není dostačující, následně vysušte.

* **Starý povrch:** čistý nebo natřený starými malířskými vrstvami: příprava musí být přizpůsobena ke stavu povrchu tak, aby byly odstraněny všechny opadající, sypké a drobné části.

* Kartáčování, škrabání, dekapování, mytí pod tlakem

* Beton, cement a odvozené materiály: potažení CILD

Nástroje

Štětce, váleček se zabudovaným zásobníkem na barvu

Ředění

Výrobek je připraven k použití. Ředění max. 10 %

Mytí nástrojů

Vodou okamžitě po použití

Doporučení

Podmínky aplikace:
- okolní teplota a teplota podkladu nad 5 °C (s dodržением bezpečnostních opatření při

Zástupce ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, Tuchowska 25, Polská republika

tel. +48 14 626 80 20, tel/fax. +48 14 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

DIČ: PL8722108886

IČ: 691564444

Okresní soud pro Krakov Centrum (Kraków Śródmieście) v Krakově XII. Hospodářské oddělení KRS
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KRS pod č. 0000046471, Základní kapitál 165 000 PLN

T > 35 °C)
- relativní vlhkost nižší než 80 %

BARVY Systém ZOLPACHROM 2 (bílá, báze P)

BALENÍ 10 l

SKLADOVÁNÍ 24 měsíců v originálním, uzavřeném balení
Chraňte před vlhkem, mrazem a teplotami nad 35 °C

**BEZPEČNOST
A HYGIENA PRÁCE**

Výrobek na vodní bázi.
Nevylévejte zbytky výrobku do kanalizace.
Seznamte se s Návodem bezpečného používání.

Technická karta č. 2306
Datum vydání: červen 1994
Datum změn: říjen 2009
Výrobce: ZOLPAN S.A. Francie

Upozornění: Činí neplatnými a nahrazuje dřívější vydání. Povinností našich zákazníků je ověřit před použitím, zda jde o poslední vydání letáku. Informace obsažené v tomto letáku jsou pouze orientační povahy a nenahrazují návod k použití odpovídající druhu a stavu konkrétního podkladu.

Zástupce ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, Tuchowska 25, Polská republika
tel. +48 14 626 80 20, tel/fax. +48 14 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

DIČ: PL8722108886
IČ: 691564444

Okresní soud pro Krakov Centrum (Kraków Śródmieście) v Krakově XII. Hospodářské oddělení KRS
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KRS pod č. 0000046471, Základní kapitál 165 000 PLN