



Zew
Wew

DECAP'FAÇADES

Chemiczny środek czyszczący w żelu Do elewacji Usuwanie graffiti Wysoka reaktywność, splukiwanie zimną wodą

PRZEZNACZENIE DECAP'FAÇADES został opracowany jako specjalny środek czyszczący w żelu, którego zadaniem jest wytrawianie starych powłok z elewacji. Jego skład tiksotropowy umożliwia dobrą przyczepność na powierzchniach pionowych, a tym samym przedłużenie czasu działania produktu i ulepszenie jego skuteczności, zwłaszcza w przypadku powłok szczególnie grubych lub bardzo posiatkowanych. Wysokie stężenie substancji aktywnych znacznie ułatwia wytrawianie powłok i umożliwia dokładne usunięcie pozostałości poprzez splukiwanie zimną wodą. Jednocześnie, DECAP'FAÇADES może być stosowany:
* Jako środek wytrawiający, lakier, lazurę; w pracach naziemnych typu uszczelnienie żywiczne, resztki kleju neopren czy klejonego pluszu
* Przy usuwaniu graffiti.

PODŁOŻA Wszystkie tradycyjne podłoża konstrukcyjne pokryte farbą, lakierem, lazurą lub tynkiem akrylowym.
Uwaga * Nie używać na systemach izolujących, takich jak cienki tynk mineralny
* Nie nadaje się do farb mineralnych
Zalecana wcześniejsza próba agresywności na podłożach delikatnych i wrażliwych na działanie rozpuszczalników (materiały plastikowe, bitumiczne, łącza gumowe, usuwanie graffiti z malowanych powierzchni, ...)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
* Wysokie stężenie substancji aktywnych
* Doskonała zdolność wnikania w powłoki
* Brak produktów pochodnych mogących spowodować plamienie wykończenia malarskiego
* Możliwość usuwania zimną wodą pod ciśnieniem
* Nie niszczy metali, lekkich stopów oraz popularnych materiałów budowlanych
* Produkt w postaci żelu: nie powoduje zacieków ani odprysków
* Odcień zielonkawy pozwala kontrolować równomierne rozprowadzanie środka
* Nie zawiera sody kaustycznej, potasu, amoniaku, kwasu
* Niepalny

DANE INDENTYFIKACYJNE Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Postać Półpłynny, zielonkawy żel, na bazie rozpuszczalników chlorowanych / organicznych oraz środków przyspieszających wytrawianie.
Gęstość 1,19 +/- 0,05
Temperatura zapłonu Powyżej 55 °C (niepalny)
Średnia wydajność 1 do 4 m²/l w zależności od rodzaju oraz grubości usuwanej powłoki
4 do 8 m²/l - usuwanie graffiti.
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005 Produkt nie sklasyfikowany

SPOSÓB UŻYCIA Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE Chronić powierzchnie sąsiadujące, mogące ulec zniszczeniu podczas nakładania produktu lub

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

POWIERZCHNI	spłukiwania: rośliny, trawniki, plastikowe futryny, ...
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użytku.
Narzędzia	Pędzel do kleju, wałek
Sposób postępowania	<ul style="list-style-type: none"> * Nakładać obficie szerokim pędzlem lub wałkiem. Nie rozcierać. * Pozostawić od 15 do 30 min w zależności od ilości warstw do usunięcia. Produkt nie powinien wyschnąć. * Rozpuszczoną powłokę usuwać zeskrobując nożem, szpachlą murarską Dokończyć, jeśli to konieczne metalowym, miękkim pędzlem lub żelazną szczotką. * Oczyszczoną powierzchnię spłukać obficie ciepłą wodą pod niewielkim ciśnieniem (około 600C, 60 barów) - elewacje, lub środkiem WHITE SPIRIT - stolarka. * Przed położeniem nowej powłoki pozostawić do wyschnięcia. * Jeśli to konieczne, czynności powtórzyć (na przykład w przypadku pracy w trudnych warunkach (upał, silny wiatr) lub w przypadku szczególnie grubych powłok.
Mycie narzędzi	WODĄ lub środkiem WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu.

USUWANIE GRAFFITI	<p>Eliminacja graffiti jest tym łatwiejsza, im szybciej się ją przeprowadzi.</p> <p>Nakładać obficie szerokim pędzlem lub wałkiem (grubość warstwy 1 – 2 mm). Pozostawić aż do całkowitego rozpuszczenia. W celu dokładnego usunięcia graffiti, należy wspomóc działanie produktu, przecierając powierzchnię środkiem ściernym lub nylonowym pędzlem. Spłukać gąbką, wodą bieżącą lub pod niewielkim ciśnieniem, zależnie od możliwości. Jeśli to konieczne, czynności powtórzyć przedłużając czas działania produktu.</p>
--------------------------	---

ZALECENIA Warunki nakładania	<ul style="list-style-type: none"> * W temperaturze otoczenia oraz podłoża między 5^oC a 35^oC * Przy suchej pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych * Optymalna skuteczność działania przy temperaturze 20°C * Usuwać stare powłoki elewacyjne z góry do dołu ściany, tak aby uniknąć spływania brudnej wody z płukania po oczyszczonej i opłukanej powierzchni. * Powierzchnie schłapane nie wymagają wytrawiania, wystarczy je spłukać wodą * Może uszkadzać niektóre tkaniny z materiałów sztucznych.
---	--

OPAKOWANIE	3 L - 20 L
-------------------	------------

TERMIN WAŻNOŚCI	24 miesiące w opakowaniu zamkniętym. Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym.
------------------------	--

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	<ul style="list-style-type: none"> * Pojemnik otwierać ostrożnie. * Założyć ubranie ochronne oraz odpowiednie rękawice robocze i okulary. * W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć obficie wodą. * Używać wyłącznie na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. * Nie wylewać resztek do kanalizacji. * Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania
---	---

Karta Techniczna nr 2247
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmiany: grudzień 2003
Producent: ZOLPAN S.A.

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444